

Übersicht von Mipa Härtern für den richtigen Einsatz in

### Mipa 2K-Grundierungen und 2K-Füllern

| 2K-Grundierungen /<br>2K-Füllern | Mipa 2K-Härter<br>HS 5 extra kurz | Mipa 2K-Härter<br>HS 10 kurz | Mipa 2K-Härter<br>HS 25 normal | Mipa 2K-Härter<br>H 5 extra kurz | Mipa 2K-Härter<br>H 10 kurz | Mipa 2K-Härter<br>MS 10 kurz | Mipa 2K-Härter<br>MS 25 normal | Mipa 2K-Härter<br>MS 40 extra lang |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Mipa 2K-Transparent<br>Sealer    |                                   |                              |                                |                                  |                             | Vol.<br>2 : 1                | Vol.<br>2 : 1                  | Vol.<br>2 : 1                      |  |
| Mipa 2K-HS-Filler F41            | Vol.<br>4 : 1                     | Vol.<br>4 : 1                |                                |                                  |                             |                              |                                |                                    |  |
| Mipa 4+1 Acrylfiller HS          |                                   |                              |                                | Vol.<br>4 : 1                    | Vol.<br>4 : 1               |                              |                                |                                    |  |
| Mipa 2K-HS-Fillprimer            |                                   |                              |                                | Vol.<br>4 : 1                    | Vol.<br>4 : 1               | Vol.<br>4 : 1                |                                |                                    |  |
| Mipa 2K-Acrylgrund               |                                   |                              |                                |                                  | Vol.<br>7 : 1               | Vol.<br>7 : 1                | Vol.<br>7 : 1                  |                                    |  |
| Mipa 2K-Acryl-<br>Grundierfiller |                                   |                              |                                | Gew.<br>10 : 1                   |                             |                              |                                |                                    |  |
| Mipa 2K-HS-Directfiller<br>F31   | Vol.<br>3 : 1                     | Vol.<br>3 : 1                |                                |                                  |                             |                              |                                |                                    |  |
| Mipa 2K - Primer AZ              |                                   | Vol.<br>4 : 1                |                                |                                  | Vol.<br>4 : 1               | Vol.<br>4 : 1                |                                |                                    |  |

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Übersicht von Mipa Härtern für den richtigen Einsatz in  
**Mipa 2K-Grundierungen und 2K-Füllern**

| <b>2K-Grundierungen /<br/>2K-Füllern</b> | <b>Mipa Härter<br/>WPZ</b> | <b>Mipa Härter<br/>PS</b> | <b>Mipa Härter<br/>P</b> | <b>Mipa WBS<br/>EP-Härter</b> | <b>Mipa EP-Härter<br/>E 10 kurz</b> | <b>Mipa EP-Härter<br/>E 25 normal</b> |  |  |  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Mipa Aktivprimer                         | Vol.<br>2 : 1              |                           |                          |                               |                                     |                                       |  |  |  |
| Mipa 2K-Primer CF                        | Vol.<br>2 : 1              |                           |                          |                               |                                     |                                       |  |  |  |
| Mipa WBS EP-<br>Grundierfiller           |                            |                           |                          | Vol.<br>4 : 1                 |                                     |                                       |  |  |  |
| Mipa EP- Grundierfiller                  |                            |                           |                          |                               | Vol.<br>2 : 1                       | Vol.<br>2 : 1                         |  |  |  |
| Mipa P 60 S                              |                            | Vol.<br>98 : 2            |                          |                               |                                     |                                       |  |  |  |
| Mipa 2K-Polyester<br>Spachtel            |                            |                           | Vol.<br>100:2            |                               |                                     |                                       |  |  |  |

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Alle aufgeführten Härter, außer Mipa EP-Härter, Mipa WBS EP-Härter, Mipa Härter WPZ, Mipa Härter PS und Mipa Härter P, enthalten aliphatische Polyisocyanate.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.