

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Wasserverdünnbarer PU-verstärkter Acryllack für hochwertige Kupfer-effekt-Lackierungen wie z.B für Dachrinnen aus Zink. Außerdem für grundierte Metalluntergründe und mineralische Untergründe wie Beton und Mauerwerk, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis innen und außen.		
Eigenschaften :	- wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363 - blockfest, lichteht - wasserabweisend, verseifungsbeständig, hervorragender Verlauf - wasserverdünnbar, geruchsarm, sicheres Haftvermögen		
Inhaltsstoffe nach VDL Richtlinie 01:	Polyurethan-Acrylatdispersion, Titandioxid, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel		
Farbtöne :	altkupfer		
Spezifikation :	Glanzgrad:	seidenmatt	DIN 67 530
	Spez.Gewicht:	ca. 1,1 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskosität:	thixotrop	DIN 53 019
	pH-Wert:	8,2	DIN 53 785
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.		
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 35 g/l VOC		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5° C und über + 35° C verarbeiten oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75 %
Untergrundvorbehandlung :	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und Korrosionsprodukten sein. Schadhafte, nicht tragfähig Altanstriche restlos entfernen. Festsitzende Altanstriche anschleifen und entstauben.
Altes Holz :	Angewitterte Schichten bis zum gesunden Holz abschleifen. Anschließend Behandlung wie für neues Holz beschrieben.
Neues Holz / Holzwerkstoffe :	Harzastritte und Harzgallen entfernen. Maximale Holzfeuchte bei Weichhölzern 15 %, bei Harthölzern 12 %. Im Außenbereich Grundanstrich mit Mipa WBS Holzschutzgrund Premium. Bei neuem Holz (auch imprägniertem Holz) können bräunliche Durchschläge von Holzinhaltstoffen bei hellen Farbtöne auftreten. Durchschläge können durch einen Zwischenanstrich mit WBS Isoliergrund vermieden werden.
Metalluntergründe :	Grundanstrich mit Mipa WBS Allgrund (Haftung Stahl, Eisen, Zink und Aluminium). Nach ca. 4 Stunden mit Mipa WBS PU-Buntlack Kupferfarbe überstreichbar.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Mineralische Untergründe :	Saugende, sandende oder kroidende Untergründe mit Mipa Tiefgrund LF einlassen. Zwischenanstrich Mipa WBS PU-Buntlack Kupferfarbe mit 10 % Wasser verdünnt. Schlußanstrich mit Mipa WBS PU-Buntlack Kupferfarbe unverdünnt.												
Verarbeitung :	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren! Streichen und Rollen Bei saugenden Untergründen und höheren Temperaturen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. Spritzen (Airless/Airmix) Druck: 180 bar Spritzwinkel: 50° (abhängig von der Flächengröße) Düse: 0,13 mm Viskosität: unverdünnt Spritzgänge: 2 Spritzen (Luft) 3 – 4 bar 1,8 mm 120 s 4 mm DIN 2 Zwischen den Spritzgängen: 10 Min. Ablüftzeit												
Trockenzeit :	Vor Trocknung mit erhöhter Temperatur 10 – 15 Min. ablüften lassen. Die Trocknung ist stark abhängig von der Schichtdicke, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. <table><tr><td></td><td>20° C</td><td>60° C</td></tr><tr><td>staubtrocken</td><td>ca. 50 Min.</td><td>ca. 20 Min.</td></tr><tr><td>griffest</td><td>ca. 1,5 h</td><td>ca. 45 Min.</td></tr><tr><td>klebfrei</td><td>ca. 4 h</td><td>ca. 1 ½ h nach Abkühlung</td></tr></table>		20° C	60° C	staubtrocken	ca. 50 Min.	ca. 20 Min.	griffest	ca. 1,5 h	ca. 45 Min.	klebfrei	ca. 4 h	ca. 1 ½ h nach Abkühlung
	20° C	60° C											
staubtrocken	ca. 50 Min.	ca. 20 Min.											
griffest	ca. 1,5 h	ca. 45 Min.											
klebfrei	ca. 4 h	ca. 1 ½ h nach Abkühlung											
Ergiebigkeit :	Je nach Untergrund und Auftragsart ca. 12 m ² /l pro Arbeitsgang.												

Besondere Hinweise

Bitte beachten, daß Mipa WBS PU-Buntlack keine Weichmacherbeständigkeit aufweist. Bei Airless-Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

Sicherheitsratschläge

Mipa WBS PU-Buntlack Kupferfarbe reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Auch wässrige Anstrichmittel sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.

GISCODE: BSW50

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritznebel sofort mit Wasser reinigen. Getrocknete Filme mit Abbeizmittel entfernen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.