Emploi prévu

Mastic polyester fine, bi-composant, autonivelant et de bon étalement, idéal pour être appliqué en couches les plus minces, approprié comme couche de finition sur mastic de rebouchage à base de polyester, à boucher des pores éventuels et à réparer des petits défauts (éraflures, rayures, etc.). On obtient une surface très lisse, similaire au vernis avec un brillant élevé. Des travaux de ponçage sont nécessaires dans une moindre mesure. Adhérence sur fer, acier, aluminium, supports galvanisés, PRV et bois. Ponçage extrêmement facile et rapide, applicable par couteau à enduit ou pinceau. Ce mastic coulable et pigmenté en vert clair garantit haut pouvoir couvrant. Pas d'affaissement de la peinture de finition.

Rendement : --

Instructions d'emploi

Couleur

vert clair

Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
Mipa Härter P	100 : 2	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

3 min avec le durcisseur Mipa Härter P à 20 °C

Diluant

--

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
--	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	Diluant
--	--	--	--	--	--

Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	--	--	--	15 - 20 min	--
60 °C	--	--	--	5 - 10 min	--
séchage infrarouge (distance env. 80 cm et max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Note

Stockage : --

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour le produit de la catégorie B/b: 250 g/l
Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation suffisante. Les mastics à base de polyester ne durcit plus à une température inférieure à +10 °C.

Instructions d'emploi : Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces. Enlever les couches non durcies de peinture et de primaire. Ne pas appliquer sur produit thermoplastiques ou acides (Reaktionsprimer). Mélanger bien le mastic et le durcisseur. Ne pas ajouter plus de 3% du durcisseur ! Sous-dosage ou bien surdosage du durcisseur peuvent causer la formation de taches dans la couche de finition. Avant chaque application, nettoyer la surface à peindre en la dégraissant avec Mipa Silikonentferner. Dérouiller les zones endommagées et poncer à sec avec du papier P 80/ 150. Après le séchage poncer à sec avec du papier P 150 / 240. Poncer l'entière surface avec les papiers pour ponçage à sec P 240 / 360 avant l'application d'apprêt. Avant le masticage de surfaces de métal non-ferreux (p.ex. aluminium, surfaces zinguées) il est possible d'appliquer le primaire Mipa EP Primer-Surfacer pour garantir une adhérence optimale. Isoler la surface avec un des apprêts de type Mipa 1K ou 2K avant l'application de la finition. Pour optimiser la protection anticorrosion p. ex. lors de la restauration d'une automobile de collection appliquer au préalable le primaire Mipa EP Primer-Surfacer (voir la fiche technique de Mipa EP Primer-Surfacer). Poncer les mastics uniquement à sec.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com