Emploi prévu

Mipa Rostversiegelung convertit l'humidité dans les couches de rouille en dioxyde de carbone et coupe ainsi la source d'oxydation. Le support est durci et scellé. La rouille libre doit être éliminée par ponçage gros. Mipa Rostversiegelung a une excellente capacité de pénétration également dans les couches épaisses de rouille. Il met aussi un terme à la corrosion de zinc. Peu après l'application, les couches de rouilles sont déjà scellées et peuvent être recouvertes d'un Mipa primaire 1K ou 2K ou d'un mastic. Ce produit adhère sur fer, acier, aluminium et zinc.

Rendement : 15,0 - 20,0 m²/l

Instructions d'emploi

Couleur

incolore

Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
--	--	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

--

Diluant

--

Viscosité de pistolage

à utiliser non-dilué, en cas d'application au pistolet ajouter 5 - 10 % de Mipa 2K-Verdünnung V 25

pistolet à gravité	Airmix/Airless
12 - 14 s 4 mm DIN	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	Diluant
pistolet à gravité (haute pression)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP (basse pression)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP / pression intérieure de la buse	--	0,7	--	--	--

Temps d'évaporation

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant séchage au four

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Épaisseur de film sec

--

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	10 - 15 min	--	--	--	30 - 60 min

Note

Stockage : pendant au moins 1 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

Législation COV : Valeurs limites de l'UE pour ce produit de la catégorie B/e : 840 g/l
Ce produit contient au max. 756 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation adéquate.

Instructions d'emploi : Avant l'application enlever la rouille libre, huile, graisse et saleté ainsi que la rouille rampante. Appliquer Mipa Rostversiegelung par brossage. Mipa Rostveriegelung réagit à l'humidité. Refermer la boîte toute de suite après l'utilisation. Il vaut mieux de prélever premièrement une petite quantité de la boîte et d'appliquer ensuite.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com