


### Verwendungszweck

2K-Acryl-Decklack in HS-Qualität für die Beschichtung von LKW, Nutzfahrzeugen, Aufbauten, Fassadenbauteilen und stark beanspruchten Maschinen und Konstruktionen.

### Verarbeitungshinweise



#### Mischungsverhältnis

##### Härter

PU 914-XX  
A 60

##### nach Gewicht Lack : Härter

2 : 1  
3 : 1

##### nach Volumen Lack : Härter

–  
–



#### Härter

Mipa PU 914-10, PU 914-25, PU 914-40  
Mipa PUR Plus-Härter A 60



#### Topfzeit

Mit Härter -10 ca. 1,5 h bei 20 °C  
Mit Härter -40 ca. 3 h bei 20 °C



#### Verdünnung

Mipa 2K-Verdünnung V 10, V 25, V 40



#### Verarbeitungsviskosität

##### Fließbecher

20 - 25 s 4 mm DIN

##### Airmix/Airless

25 - 30 s 4 mm DIN



#### Auftragsverfahren

##### Auftragsverfahren

Fließbecher / HVLP  
Airmix / Airless  
Materialdruck

##### Härter

–  
–

##### Druck (bar)

2,0 - 2,5  
1,0 - 2,0  
100 - 120

##### Düse (mm)

1,2 - 1,3  
0,23 - 0,28

##### Spritzgänge

1 - 2  
1

##### Verdünnung

10 - 15 %  
0 - 10 %



#### Trocknungszeit

##### Härter

–  
–

##### Objekttemp.

20 °C  
60 °C

##### Staubtrocken

25 - 30 min  
–

##### Griffest

3 - 4 h  
–

##### Montagefest

8 - 10 h  
30 min

##### Schleifbar

–  
–

##### Überlackierbar

–  
–

Die Endhärte wird nach 5 - 6 Tagen (20 °C) erreicht.

### Hinweise

#### Charakteristik:

Bindemittelbasis:	Polyurethan-Acryl-System
Festkörper (Gew.%):	~ 75
Festkörper (Vol.%):	~ 60
Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):	120 - 140
Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,4
Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):	> 80 glänzend

<b>Eigenschaften:</b>	Elektrostatisch verarbeitbar Hohe UV- und Wetterbeständigkeit Sehr gute Wasserbeständigkeit Lösemittelfest Kratzfest Temperaturkurzzeitbelastung: 180 °C Temperaturdauerbelastung: 150 °C
<b>Theoretische Ergiebigkeit:</b>	~ 53,8 m <sup>2</sup> /kg, 3:1 n. Gew. mit A 60, bei 10 µm Trockenschichtdicke ~ 63,4 m <sup>2</sup> /l, 3:1 n. Gew. mit A 60, bei 10 µm Trockenschichtdicke ~ 47,5 m <sup>2</sup> /kg, 2:1 n. Gew. mit PU 914-25, bei 10 µm Trockenschichtdicke ~ 52,9 m <sup>2</sup> /l, 2:1 n. Gew. mit PU 914-25, bei 10 µm Trockenschichtdicke
<b>Lagerung:</b>	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende Lagerbedingungen können zu unerwünschten Eigenschaften des Materials führen.
<b>VOC:</b>	< 200 g/l.*
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende Substanzen entfernen!  Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen Überzügen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprüfung auf Original-Metalluntergrund durchgeführt werden.  Stahl: - Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2½, Strahlrückstände entfernen und zeitnah überlackieren - Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3 - Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner  Verzinkte Untergründe: - Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Mipa Zinkreiniger - Sweepen  Aluminium: - Entfetten mit Mipa 2K-Verdünnung, gründlich mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen und anschließende Reinigung mit Mipa Silikonentferner
<b>Aufbauvorschläge:</b>	Stahl, verzinkte Untergründe: Grundierung: **EP 100-20 mit 50 - 70 µm Trockenschichtdicke Decklackierung: PU 260-90 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke  Aluminium: Grundierung: **EP 100-20 mit 25 - 30 µm Trockenschichtdicke Decklackierung: PU 260-90 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

### Besondere Hinweise:

Dieses Produkt enthält max. folgende VOC-Werte:

- Spritzen mit Härter A 60: < 420 g/l.
- Spritzen mit 2K-PU-Härter PU 914-XX: < 500 g/l.

\*\*Weitere Mipa Grundierungen verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Die Angaben der Absätze - Aufbauvorschläge, Charakteristik, Theoretische Ergiebigkeit und VOC - beziehen sich auf den Farbton RAL 7035. Für andere Farbtöne können diese abweichen.

Besonders UV-beständige Pigmentierungen (z.B. Pastelltöne für Fassadenbeschichtung) sind auf Anfrage erhältlich.

Farbton vor Verarbeitung prüfen.

Bei der Applikation mittels Airmix-/Airlessgerät wird empfohlen, den verwendeten Gerätetyp auf Eignung zu prüfen. Sollte es bei der Applikation mittels Airmix-/Airlessgerät zu Microschaum- oder Kocherbildung kommen, wird eine höhere Verdünnungszugabe oder die Verwendung der 2K-Systemzusätze PUA und PUS empfohlen. Zudem sollten die Schichtdicken möglichst gering gehalten werden.

Bei Bedarf sind auf 2K-Anlagen abgestimmte Härter und Reinigungsmittel verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

### Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

### Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.