








### Verwendungszweck

Mipalin Kunstharz-Decklack ist speziell formuliert für die Ganz- und Teillackierung von Landmaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen allgemein.

Farbtöne:

Fertigtöne laut Colour-Index und Sondertöne

### Verarbeitungshinweise

	<b>Mischungsverhältnis</b>					
	<b>Härter</b>		<b>nach Gewicht Lack : Härter</b>		<b>nach Volumen Lack : Härter</b>	
	–		–		–	
	<b>Härter</b>					
	–					
	<b>Topfzeit</b>					
	Mit Härterverdünnung 2 Tage					
	<b>Verdünnung</b>					
	Mipa UN-Verdünnung					
	Mipa Verdünnung UN 21					
	Mipa Härterverdünnung					
	Mipa KH-Verdünnung					
	<b>Spritzviskosität</b>					
	<b>Fließbecher</b>			<b>Airmix/Airless</b>		
	18 - 22 s 4 mm DIN			40 - 50 s 4 mm DIN		
	<b>Auftragsverfahren</b>					
	<b>Auftragsverfahren</b>	<b>Härter</b>	<b>Druck (bar)</b>	<b>Düse (mm)</b>	<b>Spritzgänge</b>	<b>Verdünnung</b>
	Fließbecher / HVLP	–	2,0 - 2,5	1,2 - 1,5	2 - 3	10 - 20 %
	Airmix / Airless	–	100 - 120	0,23 - 0,28	2	10 %
	Streichen, Rollen*	–	–	–	–	0 - 5 %
	*geeignet: Mipa KH-Verdünnung; nicht geeignet: Mipa UN-Verdünnung, Verdünnung UN 21, Härterverdünnung					
	<b>Trocknungszeit</b>					
	<b>Härter</b>	<b>Objekttemp.</b>	<b>Staubtrocken</b>	<b>Griffest</b>	<b>Montagefest</b>	<b>Schleifbar</b>
	–	20 °C	30 - 60 min	6 - 8 h	24 h	–
						<b>Überlackierbar</b>
						–

Wärmetrocknung bis 80° C möglich; Vor Trocknung mit erhöhter Temperatur 10 - 15 Min. ablüften lassen.

### Hinweise

---

<b>Charakteristik:</b>	Bindemittelbasis:	Modifizierte Alkydharze
	Festkörper (Gew. %):	52 - 55
	Festkörper (Vol. %):	44 - 47
	Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):	120 - 130
	Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):	1,0 - 1,2
	Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):	> 80 glänzend
<b>Eigenschaften:</b>	Kurze Trockenzeit Gute Deckkraft Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit Hohes Standvermögen Hervorragender Verlauf, hohe Endhärte, glanzstabil Beständig gegenüber Benzin und Diesel bei vorübergehender Beanspruchung Temperaturkurzzeitbelastung 150 °C Temperaturdauerbelastung 130 °C	
<b>Theoretische Ergiebigkeit:</b>	44,3 - 46,6 m <sup>2</sup> /kg bei 10 µm Trockenschichtdicke 45,2 - 47,8 m <sup>2</sup> /l bei 10 µm Trockenschichtdicke	
<b>Lagerung:</b>	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre	
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	Dieses Produkt enthält max. folgende VOC-Werte: Unverdünnt: < 490 g/l	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.	
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende Substanzen entfernen!  Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen Überzügen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprüfung auf Original-Metalluntergrund durchgeführt werden.  Stahl: - Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2½, Strahlrückstände entfernen und zeitnah überlackieren - Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3 - Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner  Verzinkte Untergründe: - Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Mipa Zinkreiniger - Sweepen  Aluminium: - Entfetten mit Mipa 2K-Verdünnung, gründlich mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen und anschließende Reinigung mit Mipa Silikonentferner  Holz (Holzfeuchte max. 15 %): - Vorschleif mit Schleifpapier P 180 - P 280 und gründlich entstauben	

**Aufbauvorschläge:**

Stahl:  
Grundierung: \*AK 100-20 / AK 105-20 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: Mipalin Kunstharz-Decklack mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

Verzinkte Untergründe, Aluminium:  
Grundierung: \*VB 100-20 mit 15 - 30 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: Mipalin Kunstharz-Decklack mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

Holz im Außenbereich:  
Imprägnierung: Mipaxyl spezial  
Grundierung: Mipa Malervorlack HS mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: Mipalin Kunstharz-Decklack mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

Holz im Innenbereich:  
Grundierung: Mipa Malervorlack HS mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: Mipalin Kunstharz-Decklack mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

\*weitere Mipa Grundierungen verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

**Besondere Hinweise:**

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Das Aufbringen zu hoher Schichtdicken verlängert die Trockenzeit z. T. erheblich.

Je nach verwendeten Farbton kann die Lieferviskosität niedriger ausfallen bzw. schwanken, die Verdünnungszugabe muss daher entsprechend angepasst werden.

Farbton vor Verarbeitung prüfen.

**Reinigung der Werkzeuge:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

**Entsorgung:**

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.