

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Mipalux HS Mattlack schwarz wird als Überzug bei Kunstschmiedearbeiten (Eisen), z.B. für Geländer, Kaminverzierungen, Gitter, Tore, Leuchter u.a. eingesetzt. Auch als Einschicht-Korrosionsschutzsystem verwendbar. Kann sowohl innen als auch außen verwendet werden.

Eigenschaften :

- rasche Trocknung
- gleichmäßig matte Oberfläche
- stoßfest, kratzfest, gute Haftung
- licht- und wetterecht
- Aromatenfrei
- Bindemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Inhaltsstoffe nach VDL Richtlinie 01: Alkydharze, Aliphaten, mineralische Füllstoffe, Ruß, Additive.

Farbton : schwarz

Spezifikation :

Viskosität:	thixotrop	
Spez. Gewicht:	ca. 1,10 g/cm ³	DIN 51757
Glanz:	matt 5 %	DIN 67530

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde 3 Jahre

VOC-Gesetzgebung : EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 382 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen : Ab + 10° C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Untergrundbeschaffenheit : trocken, sauber, fett- und ölfrei, ohne Staub, Rost, Zunder und lose Teile

Untergrund : Eisen (Kunstschmiedearbeiten)

Auftragsverfahren : **Streichen und Rollen: verarbeitungsfertig eingestellt**
nach Bedarf Mipa Verdünnung KH, UN, UN21

Trockenzeit :

staubtrocken:	nach 30 - 40 Min.
griffest:	nach ca. 2 h
überarbeitbar:	nach ca. 12 h

Schichtstärke : ca. 30 - 50 µm trocken

Deckanstrich : 1 - 2 mal Mipalux HS Mattlack schwarz

Ergiebigkeit : ca. 12 m² / Liter

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Besondere Hinweise

Packungsinhalt vor Gebrauch sehr gut aufrühren. Zum Effektieren kann Mipalux HS Mattlack schwarz mit Mipa Patinierfarben überarbeitet werden.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, trinken und essen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

GISCODE: BSL60

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Nitroverdünnung reinigen. Spritznebel sofort mit Nitroverdünnung reinigen. Getrocknete Filme lassen sich mit Abbeizmittel entfernen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.