

SPACHTEL / PUTTY

	Farbton colour	Produkt product	MV Spachtel : Härter MR putty : hardener	Topfzeit pot life	Schleifbar sandable	Haftung adhesion					Art.-Nr. item-no.	Geb. unit	
Mipa PX 9	beige beige	2K-PE-Universalspachtel 2K-PE-Universal body filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	3-4 min.	20° C - 20 min. 60° C - 5 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	2882 0000	1 l
Mipa P 99 Multi Star	beige beige	2K-PE-Profispachtel 2K-PE-High build body filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	3-4 min.	20° C - 20 min. 60° C - 5 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28825 0000 28821 0000 28822 0000	250 g 1 kg 2 kg
Mipa P 97	beige beige	2K-PE-Multi-Softspachtel 2K-PE-Multi-soft putty	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	3-4 min.	20° C - 20 min. 60° C - 5 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29262 0000	2 kg
Mipa P 90 Easy	hellgrau light grey	2K-PE-Füllspachtel 2K-PE-High build body filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20 min. 60° C - 5-10 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28815 0000 28811 0000 28812 0000 28816 0000S	250 g 1 kg 2 kg 4 kg
Mipa P 96 Anti-Rust	rotbraun redbrown	2K-PE-Füllspachtel 2K-PE-High build body filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	3-4 min.	20° C - 20 min. 60° C - 5 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29332 0000	2 kg
Mipa P 13	beige beige	2K-PE-Leichtspachtel mit 30 % reduziertem Gewicht 2K-PE-Light weight putty with 30 % reduced specifical weight	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 15-20 min. 60° C - 5-10 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29101 0000	1 l
Mipa P 08 Super Light	hellgrau light grey	2K-PE-Leichtspachtel 2K-PE-Light weight putty	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20-30 min. 60° C - 5-10 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29243 0000	3 l
Mipa P 70	silbergrau- metallic silver-grey metallic	2K-PE-Füllspachtel metallic 2K-PE-High build body filler metallic	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20 min. 60° C - 10 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28851 0000 28852 0000	1 kg 2 kg
Mipa P 80 Kaltmetall	silbergrau- metallic silver-grey metallic	2K-PE-Hartspachtel 2K-PE-Hard putty	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-6 min.	20° C - 20 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28881 0000	1 kg
Mipa P 85	hochweiß bright white	2K-PE-Feinspachtel 2K-PE-Finisher	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P weiß	4-5 min.	20° C - 15 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28835 0000 28831 0000 28832 0000	250 g 1 kg 2 kg
Mipa P 12	hellgrau light grey	2K-PE-Leichtspachtel mit 40 % reduziertem Gewicht 2K-PE-Light weight putty with 40 % reduced specifical weight	100 : 2-3 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20-30 min 60° C - 5-10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29131 0000 29133 0000S	1 l 3 l
Mipa P 88 hellgrün	hellgrün light green	2K-PE-Feinspachtel 2K-PE-Finisher	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	3 min.	20° C - 20-30 min 60° C - 5-10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28961 0000	500 ml
Mipa P 35 Elastic	dunkelgrau darkgrey ca. RAL 7024	2K-PE-Kunststoffspachtel 2K-PE-Bodyfiller for plastic parts	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20-30 min 60° C - 10-15 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29031 0000	1 kg
Mipa P 50	hellgelb milchig milky yellow	2K-PE-Faserspachtel 2K-PE-Glass fibre filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28900 0000 28901 0000 28902 0000	200 g 875 g 1,8 kg
Mipa P 51 grün	grün green	2K-PE-Faserspachtel 2K-PE-Glass fibre filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29201 0000 29202 0000	1 kg 1,8 kg
Mipa P 55	grau grey	2K-PE-Zinkfaserspachtel 2K-PE-Zinc fibre filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 20 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28911 0000	875 g
Mipa P 57	schwarz black	2K-PE-Carbonfaser- spachtel 2K-PE-Carbon fibre filler	100 : 2 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	4-5 min.	20° C - 25 min 60° C - 10 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29372 0000	1,8 kg
Mipa P 27 Crystal	transparent transparent	2K-PE-Transparentsachtel speziell für Carbonuntergründe 2K-PE-Transparent putty esp. for carbon surfaces	100 : 2-3 Nach Gewicht/ by weight Mipa MEKP Härter	15-20 min.	2 h 20° C - 2 h	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29221 0000	1 kg
Mipa E 80 Kaltzinn	silbergrau- metallic silver-grey metallic	2K-EP-Füllspachtel Kaltzinn 2K-EP-High build bodyfiller Cold tin	2 : 1 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter EPN	15-30 min.	4-5 h 20° C - 4-5 h 60° C - 20-30 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29251 0000	1 kg
Mipa E 90	hellgrau light grey	2K-EP-Spachtel seewasserfest 2K-EP-Putty impermeable to seawater	2 : 1 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter EPN	15-20 min.	3-5 h 20° C - 3-5 h 60° C - 20-30 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	29211 0000	1 kg
Mipa N 30	grau grey	1K-Feinspachtel auf Nitrocellulose-Basis 1K-Fine putty on nitrocellulose base	-	-	1-2 h 20° C - 1-2 h	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28935 0000S 28931 0000	250 g (Tube) 900 g
Mipa P 20	gelblich- transparent yellowish- transparent	PE-Reparatur-Harz PE-Refinishing-resin	100 : 1-3 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter P	10-15 min.	1 h 20° C - 60 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28941 0000 28947 0000 28955 0000 (Set) 28951 0000 (Set)	1 kg 5 kg 250 g 1 kg
Mipa P 60 S	grau grey	PE-Dickschicht-Spritzfüller PE-High build polyester spray filler	30 : 1 Nach Gewicht/by weight 100 : 5 Nach Volumen/by volume Mipa Härter PS	30 min.	2-3 h 20° C - 2-3 h 60° C - 30 min.	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28701 0000	1 l
Mipa P 67 S	transparent transparent	2K-PE-Spritzfüller, transparent speziell für Carbonuntergründe 2K-PE-Spray filler, transparent esp. for carbon surfaces	100 : 2-3 Nach Gewicht/ by weight Mipa MEKP Härter	20 min.	12 h 20° C - 12 h 60° C - 30 min	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28771 0000	1 kg
Mipa E 65 S	grau grey	2K-EP-Streich- und Spritzfüller 2K-EP-Spray and brush filler	5 : 1 Nach Gewicht/ by weight Mipa Härter E 65 S Komponente B	30-40 min.	24 h 20° C - 24 h 60° C - 1 h	Eisen/Stahl iron/steel	Alu alu	Verzinkte Bleche zinc	GFK fibre glass	Kunststoff plastic	Holz wood	28752 0000	1,5 kg

