








### Verwendungszweck

2K-Epoxidharz-Decklack für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium, GFK und mineralische Untergründe. Auch zur Fußbodenbeschichtung in Werkstätten und Lagerhallen geeignet. Verarbeitung und Eigenschaften sind der Produktinformation Mipa EP 200-90 Fussbodenbeschichtung zu entnehmen.

### Verarbeitungshinweise

	<b>Mischungsverhältnis</b>					
	<b>Härter</b>	<b>nach Gewicht Lack : Härter</b>	<b>nach Volumen Lack : Härter</b>			
	EP 950-XX	2 : 1	2 : 1			
	<b>Härter</b>					
	Mipa EP 950-10, EP 950-25					
	<b>Topfzeit</b>					
	Mit Härter -25 ca. 6 - 8 h bei 20 °C					
	<b>Verdünnung</b>					
	Mipa EP-Verdünnung, Mipa EP-Verdünnung lang					
	<b>Verarbeitungsviskosität</b>					
	<b>Fließbecher</b>	<b>Airmix/Airless</b>				
	20 - 30 s 4 mm DIN	30 - 40 s 4 mm DIN				
	<b>Auftragsverfahren</b>					
	<b>Auftragsverfahren</b>	<b>Härter</b>	<b>Druck (bar)</b>	<b>Düse (mm)</b>	<b>Spritzgänge</b>	<b>Verdünnung</b>
	Fließbecher / HVLP	–	2,0 - 2,5	1,2 - 1,3	2 - 4	40 - 45 %
	Airmix / Airless	–	1,0 - 2,0	0,23 - 0,28	1	20 - 25 %
	Materialdruck		100 - 120			
	Streichen, Rollen*	–	–	–	–	5 - 10 %
	<b>Trocknungszeit</b>					
	<b>Härter</b>	<b>Objekttemp.</b>	<b>Staubtrocken</b>	<b>Griffest</b>	<b>Montagefest</b>	<b>Schleifbar</b>
	–	20 °C	50 - 60 min	8 - 10 h	48 h	–
	–	60 °C	–	–	60 min	–

Bei Trocknung länger als 24 h Zwischenschliff erforderlich.

### Hinweise

<b>Charakteristik:</b>	Bindemittelbasis:	Epoxidharz
	Festkörper (Gew. %):	~ 64
	Festkörper (Vol. %):	~ 45
	Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):	70 - 80
	Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,4
	Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):	> 80 glänzend

- Eigenschaften:** Hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten  
Hohe Abriebbeständigkeit, staplerbefahrbar  
Elektrostatisch verarbeitbar  
Temperaturkurzzeitbelastung 180 °C  
Temperaturdauerbelastung 150 °C  
Haftung auf Stahl, verzinkten Untergründen, Aluminium, GFK und Beton
- Theoretische Ergiebigkeit:** ~ 43,9 m<sup>2</sup>/kg, 2:1 n. Gew. mit EP 950-25, bei 10 µm Trockenschichtdicke  
~ 49,9 m<sup>2</sup>/l, 2:1 n. Gew. mit EP 950-25, bei 10 µm Trockenschichtdicke
- Lagerung:** Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende Lagerbedingungen können zu unerwünschten Eigenschaften des Materials führen.
- VOC:** < 445 g/l. \*\*
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.  
Empfehlung: bei Temperaturen von + 10 bis + 15 °C EP 950-10 verwenden, ab Temperaturen höher + 15 °C EP 950-25 einsetzen.
- Untergrundvorbehandlung:** Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende Substanzen entfernen!
- Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen Überzügen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprüfung auf Original-Metalluntergrund durchgeführt werden.
- Stahl:  
- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 2½, Strahlrückstände entfernen und zeitnah überlackieren  
- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3  
- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner
- Verzinkte Untergründe:  
- Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Mipa Zinkreiniger  
- Sweepen
- Aluminium:  
- Entfetten mit Mipa 2K-Verdünnung, gründlich mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen und anschließende Reinigung mit Mipa Silikonentferner
- GFK:  
- reinigen (vorhandene Trennmittel müssen restlos entfernt werden, ggf. anschleifen und entfetten mit Mipa Silikonentferner

### Aufbauvorschläge:

1-Schicht-Aufbau  
Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und GFK:  
EP 200-90 mit 80 - 100 µm Trockenschichtdicke

2-Schicht-Aufbau  
Stahl, verzinkte Untergründe, GFK:  
Grundierung: \*\*\*EP 100-20 mit 50 - 70 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: EP 200-90 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

Aluminium:  
Grundierung: \*\*\*EP 100-20 mit 50 - 70 µm Trockenschichtdicke  
Decklackierung: EP 200-90 mit 50 - 60 µm Trockenschichtdicke

### Besondere Hinweise:

\* Geeignet: Lackroller; nicht geeignet: Lammfellroller.

\*\* Dieses Produkt enthält max. folgende VOC-Werte  
- Streichen / Rollen mit 2K-EP-Härter EP 950-25: < 500 g/l.

\*\*\* Weitere Mipa Grundierungen verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Die Angaben der Absätze - Aufbauvorschläge, Charakteristik, Theoretische Ergiebigkeit und VOC - beziehen sich auf den Farbton RAL 7035. Für andere Farbtöne können diese abweichen.

Bei der Applikation mittels Airmix-/Airlessgerät wird empfohlen, den verwendeten Gerätetyp auf Eignung zu prüfen.

Farbton vor Verarbeitung prüfen.

Bei Bedarf sind auf 2K-Anlagen abgestimmte Reinigungsmittel verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.

### Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Mipa EP-Verdünnung reinigen.

### Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.