

Mipa Etch-Filler HB Spray ist eine hervorragende Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung mit ausgezeichneter Haftung und sehr hoher Füllkraft. Aufgrund des sehr großen Materialausstosses ist eine hohe Arbeitgeschwindigkeit bei gleichzeitig hohen Schichtdicken gewährleistet. Auch können schwer zugängliche Stellen aufgrund des weiterreichenden Spritzstrahles einfacher beschichtet werden. Profi Qualität! Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium sowie auf überlackierbaren, im PKW-Bereich üblichen Kunststoffen (bei Bedarf empfehlen wir eine Überlackierprüfung). Hoher Korrosionsschutz!



#### Untergrund:

Eisen, Stahl, Zink und Aluminium  
Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.





#### Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

#### Besondere Eigenschaften:

hohes Arbeitstempo  
Schnell trocknend  
Ausgezeichnete schleifbarkeit  
Sehr hohes Füllvermögen  
Silikonentfernerbeständig  
Hervorragende Haftung  
Überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K-Decklacksystemen  
Hoher Korrosionsschutz

**Farbton / Glanzgrad:** hellgrau (0000) / dunkelgrau (0001) matt

<b>Vorbereitung:</b>		Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!
<b>Spritzgänge:</b>		Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 50 cm 2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke von 50 - 80 µm.
<b>Ablüßzeit:</b>		3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen
<b>Arbeitsende:</b>		Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

<b>Trockenzeiten:</b>		
<b>Trocknung:</b>	<b>Staubtrocken:</b>	nach ca. 5 Min.
	<b>Griffest:</b>	nach ca. 10 Min.
	<b>Überlackierbar:</b>	nach ca. 30 Min.
	<b>Schleifbar:</b>	nach ca. 30 Min.

<b>Weiter-Verarbeitung:</b>		<b>Trockenschliff:</b>	P 400 - P500
		<b>Nass-schliff:</b>	P 800

<b>Verarbeitungs-Bedingungen:</b>	Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.
<b>Lagerung:</b>	Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC
<b>Sicherheits-Ratschläge:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.