

Mipa Premium-Klarlack Hochglanz ist ein besonders hochwertiger Klarlack mit optimalem Verlauf und sehr hohem Standvermögen. Dieser schnelltrocknende Klarlack überzeugt durch sein sehr hohes Volumen und sehr hohem Glanzgrad. Vergilbungsfreier Schutzüberzug mit ausgezeichnetem UV-Schutz. Beständig gegenüber allen Witterungseinflüssen, Kratz-, stoß- und schlagfest.



Untergrund:

Basislacke und geeignete Altlackierungen.



Vorbehandlung / Reinigung:

bei Altlackierungen Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

sehr gute Wetterbeständigkeit, sehr hohe Kratz-, Stoß- und Schlagfestigkeit, lichtecht, vergilbungsfrei
hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, gute Haftung, guter Verlauf, sehr hoher Glanz
gute Polierbarkeit

**Farbton /
Glanzgrad:**

Farblos
Hochglänzend

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm.

Ablüftzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken: 10 - 15 Min
Griffest: 1 - 1,5 h
Montagefest: 16 h

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 710 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.