

Mipa Winner Spray "Acryl-Klarlack" ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug.  
Nicht zur Verwendung auf blankem Eisen, sowie auf Messing, Kupfer und Aluminium geeignet.



### Untergrund:

Gut durchgetrocknete Basislacke und Altlackierungen.



### Vorbehandlung / Reinigung:

### Besondere Eigenschaften:

Schnell trocknend  
Lichtecht, UV-Beständig  
Guter Verlauf  
Witterungsbeständig, schützt vor Umwelteinflüssen,  
Kratz-, stoß- und schlagfest

### **Farbton / Glanzgrad:**

Farblos - glänzend (1700), farblos matt (1800)

### **Vorbereitung:**



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

### **Spritzgänge:**



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 50 µm.

### **Ablüftzeit:**



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

### **Arbeitsende:**



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,  
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### **Trockenzeiten:**



#### **Trocknung:**

**Staubtrocken:** 5 - 10 Min.  
**Griffest:** 20 - 30 Min.  
**Montagefest:** nach 2 h

### **Verarbeitungs- Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

### **Lagerung:**

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

### **VOC- Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC

### **Sicherheits- Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.