

Mipa Zink-Spray ist eine hochwertige Zinkbeschichtung mit nachhaltigem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahluntergründe. Mehr als 90% Zinkgehalt im Trockenfilm. Für Punktschweißen geeignet. Überlackierbar mit Mipa 1K-Lacken (Kunstharzlacke, PMI AK, PMI VC).



Untergrund:

Eisen- und Stahluntergründe



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Hitzebeständig bis 300°C

Hoher Korrosionsschutz, Über 90% Zinkanteil

Speziell geeignet für Punktschweißen

**Farbton /
Glanzgrad:**

Zink-grau

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke - 40 µm.

Abluftzeit:



2 - 3 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken: nach ca. 10 Min.

Griffest: nach ca. 1 - 2 h.

Überlackierbar: nach 24 h.

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.