

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Selbsthaftende, feinkörnige Handspachtelmasse für vollflächige Spachtelarbeiten im Innenbereich an Decken- und Wandflächen bei Renovierungsarbeiten und für den Neubau. Mipa Handspachtel fein ist verarbeitungsfertig eingestellt und gewährleistet eine einfache und gleichmäßige Oberfläche ohne Nachfallen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- ausgezeichnete Haftfestigkeit- besonders leichtgängige Verarbeitung- hohe Standfestigkeit, geringes Einsinken, kein Aufrollen- auf Null ausziehbar, für Schichtstärken 0 - 6 mm- sehr gute Schleifbarkeit- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm- frei von fogging-aktiven Substanzen- nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:	Polymerdispersion, weißer Dolomitmarmor, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht : ca. 1,72 g/cm ³ DIN 51757 pH-Wert : ca. 9 DIN 53785
Lagerung:	Im verschlossenen Originalgebände mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei frostfrei und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von +5 °C bis max. +30 °C lagern.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5 °C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Alt- und Neuputze (Mörtelgruppe P I, P II, P III, P IVa,b,c, CS II, CS IV), Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Faserzement, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen trocken, tragfähig und sauber sein. Lose Teile, alte Leimfarbenanstriche, Tapeten, Schmutz, Fett, Wachs und Trennmittel (z.B. Schalöl) entfernen. Mineralische Untergründe: Entstauben, lose Bestandteile entfernen. Stark saugende, kreibende oder sandende Untergründe mit Mipa Tiefgrund LF grundieren.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Produkt-Information

Verarbeitung:	Mipa Handspachtel fein aufrühren und mit einer Glättkelle aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden. Max. Schichtdicke pro Arbeitsgang: 5 - 6 mm.
Verdünnung:	Mipa Handspachtel fein ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Trockenzeit:	Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 4 - 7 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsstärke, der Untergrundbeschaffenheit und den Umgebungsbedingungen. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Flächen durchführen!
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² pro mm Auftragsstärke

Besondere Hinweise

Material vor der Verwendung aufrühren. Mipa Handspachtel fein mit einer rostfreien Edelstahlglättkelle auftragen und abglätten. Verspachtelte und geschliffene Flächen sind vor dem Tapezieren oder Streichen zu grundieren.

Sicherheitsratschläge

Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.