

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Miparit ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen sowie zum Verspachteln von Unebenheiten im Außen- und Innenbereich. Miparit ist für Betonkosmetik geeignet.
Eigenschaften :	<ul style="list-style-type: none">- wasserundurchlässig bis 10 bar- witterungs- und alterungsbeständig- elasto-plastisch- anstrichverträglich- Hautbildung nach 15 - 20 Min. bei 23°C
Inhaltsstoffe :	Dispersionsacrylat-Basis
Behandelte Ware :	Enthält ein Biozidprodukt. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbtöne :	perlweiß
Spezifikation :	Viskosität: pastös, standfest spez. Gewicht: ca. 1,56 g/cm ³ DIN 51 757 Shore-A-Härte: ca. 25 DIN 53 505 praktische Bewegungsaufnahme: ca. 5% Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis + 80° C
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebände mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs- Bedingungen :	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter 5 °C. Bis zur Bildung einer festen Oberflächenhaut ist die ausgespritzte Masse vor Regen zu schützen.
Geeignete Untergründe :	Mineralische Untergründe (Beton, Mauerwerk, etc.).
Untergrund- vorbehandlung :	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Altes, loses Material durch Abbürsten entfernen. Die Risse auskratzen, die Flanken säubern. Der Untergrund dann mit Wasser anfeuchten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Verarbeitung :	Miparit mit Hand- und Druckluftpistole gleichmäßig ausspritzen, Oberfläche vor beginnender Hautbildung mit Spachtel o.ä. abziehen. Nach erfolgter Aushärtung kann Miparit mit Dispersionsfarben überstrichen werden.
Trockenzeit :	Bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken.

Besondere Hinweise

Regen oder sonstige Wassereinwirkung auf die frische Spachtelmasse muss bis zur festen Hautbildung unbedingt vermieden werden.
Es wird empfohlen auch anstrichverträgliche Fugenmassen wegen der Gefahr auftretender Bewegungsrisse nicht zu überstreichen.

Sicherheitsratschläge

Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

GISCODE: BSW20

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.