Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Fiche technique

Emploi prévu

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller est une couche de fond facile à poncer qui offre un bon pouvoir garnissant et une excellente protection contre la corrosion. Il peut être utilisé comme apprêt mouillé-sur-mouillé, apprêt à poncer ou promoteur d'adhérence ayant une excellente adhérence au fer, acier, aluminium et aux supports zingués.

Rendement : 6,0 - 8,0 m²/l (pour 50 µm EFS)

Instructions d'emploi

Couleur

gris clair



Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
Mipa 2K-Härter H 5	10 : 1	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

2 - 3 h à 20 ° C

Diluant

15 - 20 % Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
18 - 22 s 4 mm DIN	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	dilution (%)
pistolet à gravité (haute pression)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20
HVLP (basse pression)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20
HVLP / pression intérieure de la buse	--	0,7	--	--	--



Temps d'évaporation

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

Épaisseur de film sec

25 - 80 µm

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	25 - 30 min	50 - 60 min	--	3 - 4 h	25 min
60 °C	5 - 10 min	30 min	--	30 min	--

Note

Stockage : pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert.

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour le produit de la catégorie B/c 540 g/l
Ce produit contient au maximum 540 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation suffisante.

Instructions d'emploi : Le support doit être propre, sec et dégraissé. Préparation de supports : Tous les supports doit être nettoyés au préalable avec Mipa Silikonentferner. Il est recommandé de laver la surface de supports zingués avec une solution ammoniacale. Prétraitement : poncer aluminium avec P 220 et acier avec P 120. Après le ponçage, nettoyer de nouveau soigneusement avec Mipa Silikonentferner. Si le produit est utilisé comme promoteur d'adhérence sur aluminium dur, respecter une épaisseur de film sec de 20 – 25 µm. Ne pas revêtir d'une base mate bicouche
à base de solvant (Mipa BC).

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com