

### Emploi prévu

Peinture PUR acrylique bi-composant pour châssis, particulièrement riche en corps solides et très résistante aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.


Rendement : 8,0 - 9,0 m<sup>2</sup>/l

### Instructions d'emploi



#### Couleur

RAL 9005 brillant, RAL 9011 MAN brillant  
RAL 9011 MAN brillant soyeux  
DB 7350 brillant soyeux  
RAL 3002 brillant



#### Rapport de mélange

##### Durcisseur

Mipa 2K-HS-Härter  
Mipa 2K-MS-Härter

##### en poids (laque : durcisseur)

--

--

##### en volume (laque : durcisseur)

3 : 1

2 : 1



#### Durcisseur

##### pour le laquage complet

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35  
Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40

##### pour le laquage partiel

Mipa 2K-HS-Härter HS 10  
Mipa 2K-Härter MS 10




#### Vie en pot

1 h avec le durcisseur Mipa 2K-Härter HS 10, MS 10 à 20 °C  
2 h avec le durcisseur Mipa 2K-Härter HS 25, MS 25 à 20 °C  
4 h avec le durcisseur Mipa 2K-Härter HS 35, MS 40 à 20 °C



#### Diluant

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25  
Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



#### Viscosité de pistolage

ajout de diluant lors d'utilisation de Mipa 2K-HS-Härter (durcisseur) : 10 - 15 %  
ajout de diluant lors d'utilisation de Mipa 2K-MS-Härter (durcisseur) : 0 - 5 %

##### pistolet à gravité

20 - 25 s 4 mm DIN


##### Airmix/Airless

20 - 25 s 4 mm DIN



#### Mode d'application

| Mode d'application                   | Durcisseur | pression (bar) | buse (mm)   | nombre de passes | dilution (%) |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| pistolet à gravité (haute pression)  | --         | 2 - 2,5        | 1,3 - 1,5   | 1 - 2            | 0 - 15       |
| HVLP (basse pression)                | --         | 2 - 2,2        | 1,3 - 1,4   | 1 - 2            | 0 - 15       |
| HVLP / pression intérieur de la buse | --         | 0,7            | --          | --               | --           |
| Airmix / Airless                     | --         | 100 - 120      | 0,23 - 0,28 | 1                | 0 - 15       |

**Temps d'évaporation**

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

**Épaisseur de film sec**

60 - 80 µm

**Temps de séchage**

| température objet                    | hors<br>poussière | sec au<br>toucher | prêt au<br>montage         | ponçable | recouvrable |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|-------------|
| 20 °C                                | 45 - 55 min       | 5 - 6 h           | 12 - 24 h                  | --       | --          |
| 60 °C                                | 10 - 15 min       | 25 - 30 min       | après re-<br>froidissement | --       | --          |
| séchage infrarouge<br>ondes courtes  | --                | 8 min             | --                         | --       | --          |
| séchage infrarouge<br>ondes moyennes | --                | 10 - 15 min       | --                         | --       | --          |

**Note****Stockage :** pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert**Législation COV :** Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/d 420 g/l.  
Ce produit contient au max. 420 g/l de COV.**Conditions de mise en œuvre :** à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.**Instructions d'emploi :** Vérifier la couleur avant l'application. Vérifier les couleurs toujours après l'ajout de durcisseur.