Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fiche technique

Emploi prévu

Conçu pour la réparation peinture automobile, le primaire-surfaceur Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 est rapidement ponçable et offre un haut pouvoir garnissant, protection contre la corrosion ainsi qu'une bonne adhérence. Mipa 2K-HS-Grundierfüller F54 est approprié pour le vernissage de petites surfaces jusqu'au vernissage complet. De plus, les travaux de Spot-Repair / les vernissages partiels peuvent être réalisés en toute sécurité, sans affaissement ni formation de bords.

Rendement : 5,0 - 6,0 m²/l

Instructions d'emploi

Couleur

gris (env. RAL 7001)

gris foncé (env. RAL 7022)

noir, blanc

Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
Mipa 2K-Härter H 5 / H 10	--	4 : 1
Mipa 2K-MS-Härter MS 10	--	4 : 1

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
Mipa 2K-Härter H 10	Mipa 2K-Härter H 5
Mipa 2K-MS-Härter MS 10	--

Vie en pot

1 h avec le durcisseur Mipa 2K-Härter H 5 à 20 °C

2 h avec le durcisseur Mipa 2K-Härter H 10 à 20 °C

2 h avec le durcisseur Mipa 2K-MS-Härter MS 10 à 20 °C

Diluant

5 - 10 % Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

5 - 10 % Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
30 - 55 s 4 mm DIN	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	dilution (%)
pistolet à gravité (haute pression)	--	1,6 - 2	1,3 - 2	1 - 3	5 - 10
HVLP (basse pression)	--	1,6 - 2	1,3 - 2	1 - 3	5 - 10
HVLP / pression interne de la buse	--	0,7	--	--	--

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Temps d'évaporation

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

Épaisseur de film sec

60 - 180 µm

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	--	--	--	3 - 5 h	--
60 °C	--	--	--	30 - 40 min	--
Séchage infrarouge ondes courtes	--	--	--	8 min	--
Séchage infrarouge ondes moyennes	--	--	--	10 - 15 min	--

Note

Stockage : pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour le produit de la catégorie B/c 540 g/l
Ce produit contient au max. 540 g/l de COV

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.

Instructions d'emploi : Appliquer un promoteur d'adhérence de Mipa (p.ex. Mipa Rapidprimer, Mipa Aktivprimer ou Mipa WBS 1K-Grundierfiller) sur les métaux nus. Par contre, les petites traces de ponçage ou les petites surfaces d'acier ou de fer à nu de la taille d'une paume de main peuvent être recouvertes directement avec le Mipa 2K-HS-Grundierfüller F54 sans application préalable d'une couche de fond. Pour une finition monocouche poncer à sec avec un papier abrasif P 400 ou à l'eau avec P 600. Pour une finition bicouche, il est conseillé d'utiliser le papier abrasif P 500 / 600 pour le ponçage à sec ou P 800 / 1000 pour le ponçage à l'eau. Ne pas appliquer sur produits thermoplastiques. Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces. Enlever les couches non durcies de peinture et de primaire.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com