# Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

**Fiche technique**



## Emploi prévu

Conforme à la directive COV, Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6 est un vernis acrylique HS pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciales et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimal tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau. Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6 est polissable immédiatement après le séchage forcé et présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Il est également applicable comme vernis protecteur pour les couleurs fluorescentes. Excellentes propriétés de séchage. Prêt à l'emploi après l'ajout de peu de diluant.

Rendement : 10,0 - 12,0 m²/l

## Instructions d'emploi

### Couleur

incolore



### Rapport de mélange

| Durcisseur | en poids (laque : durcisseur) | en volume (laque : durcisseur) |
|---|---|---|
| Mipa 2K-HS-Härter | -- | 2 : 1 |

### Durcisseur

| pour le laquage complet | pour le laquage partiel |
|---|---|
| Mipa 2K-HS-Härter HS 25 | Mipa 2K-HS-Härter HS 10 |
| Mipa 2K-HS-Härter HS 35 | -- |

### Vie en pot

40 min avec le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 10 à 20 °C

60 min avec le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 25 à 20 °C

60 min avec le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 35 à 20 °C

### Diluant

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40

### Viscosité de pistolage

| pistolet à gravité | Airmix/Airless |
|---|---|
| 19 - 22 s 4 mm DIN | -- |

### Mode d'application

| Mode d'application | Durcisseur | pression (bar) | buse (mm) | nombre de passes | dilution (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| pistolet à gravité (haute pression) | -- | 2 - 2,5 | 1,2 - 1,3 | 1,5 | 0 - 5 |
| HVLP (basse pression) | -- | 2 - 2,2 | 1,2 - 1,3 | 1,5 | 0 - 5 |
| HVLP / pression intérieure de la buse | -- | 0,7 | -- | -- | -- |



Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



### Temps d'évaporation

1 - 3 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

### Épaisseur de film sec

50 - 60 µm

### Temps de séchage

| température objet | hors poussière | sec au toucher | prêt au montage | ponçable | recouvrable |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 25 - 35 min | 12 h | 24 h | -- | -- |
| 60 °C | -- | 30 min | 2 h | -- | -- |
| Séchage infrarouge ondes courtes | -- | 8 min | -- | -- | -- |
| Séchage infrarouge ondes moyennes | -- | 10 - 15 min | -- | -- | -- |

## *Note*

**Stockage :** pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

**Législation COV :** Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/d 420 g/l
Ce produit contient au max. 420 g/l de COV.

**Conditions de mise en œuvre :** à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.

**Instructions d'emploi :** Application optimale : appliquer une couche mince et continue (½ passe), ensuite appliquer une couche tendue pour finir. Afin de garantir un bon durcissement il est recommandé d'accélérer le séchage. Utiliser le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 10 pour le séchage à température ambiante. Pour rendre le vernis plus mat consulter la fiche technique „Mipa 2K-HS-Klarlack matt".



Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com