

### Emploi prévu

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR réduit le temps de séchage des peintures de finition Mipa 2K-HS ainsi que du vernis Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4. Il est particulièrement recommandé de l'utiliser en hiver à basses températures. Cet additif améliore considérablement le séchage au cœur à température ambiante sans réduire le temps de séchage hors poussière. Ainsi l'écoulement n'est pas affecté. Il permet également de réduire nettement le temps de durcissement au four. L'utilisation de Mipa 2K-Reaktivzusatz VR en combinaison avec Mipa 2K-HS-Härter HS 25 permet de substituer ou bien économiser le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 10.

Attention : la vie en pot est aussi réduite (environ 50 %). Ajout jusqu'à 20 %. A utiliser au lieu de Mipa 2K-Verdünnung.


Rendement : –

### Instructions d'emploi



#### Couleur

incolore



#### Rapport de mélange

##### Durcisseur

en poids (laque : durcisseur)

en volume (laque : durcisseur)

–

–

–



#### Durcisseur

pour le laquage complet

pour le laquage partiel

–

–




#### Vie en pot

est réduite de moitié, voir la fiche technique du produit de base.



#### Diluant

–



#### Viscosité de pistolage

pistolet à gravité

Airmix/Airless

–

–



#### Mode d'application

Mode d'application

Durcisseur

pression  
(bar)

buse (mm)

nombre de  
passes

Diluant

–


–

–

–

–

–



#### Temps d'évaporation

–

#### Épaisseur de film sec

–



### Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
--	--	--	--	--	--

### Note

**Stockage :** pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

**Législation COV :** --

**Conditions de mise en œuvre :** à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative d'air. Assurer une ventilation suffisante.

**Instructions d'emploi :** Mélanger juste avant l'utilisation. Lors de l'utilisation de Mipa 2K-Reaktivzusatz VR en combinaison avec Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 veillez à ce que vous utilisiez Mipa 2K-Härter HS 10 pour le spot repair.

Il est déconseillé d'utiliser l'additif Mipa 2K-Reaktivzusatz VR en combinaison avec les peintures mates car la vie en pot réduite peut causer des taches dans le revêtement pendant le séchage.