

Emploi prévu

Mipa 1K-Acrylspachtel est un apprêt de finition acrylique à séchage rapide pour enlever les petites irrégularités, rayures et pores sur les surfaces de mastic, primaire ou apprêt ainsi que de PRV et de anciennes couches de peinture poncée. De plus, une application en couches minces permet une adhérence directe sur acier, aluminium, supports en acier zingué et les matières plastiques suivantes : ABS, PVC rigide, PC, PS, PA, PP/EPDM, POM et A-PET.

Grâce à la viscosité optimisée, la consistance du produit est plus onctueuse pour assurer une application facile et exempte de pores.

A appliquer seulement en couches minces. Il peut être revêtu de tous les systèmes de peinture communs.


Rendement : –

Instructions d'emploi



Couleur

beige



Rapport de mélange

Durcisseur

–

en poids (laque : durcisseur)

–

en volume (laque : durcisseur)

–



Durcisseur

pour le laquage complet

–

pour le laquage partiel

–




Vie en pot

–



Diluant

–



Viscosité de pistolage

pistolet à gravité

–

Airmix/Airless

–



Mode d'application

Mode d'application

–

Durcisseur

–

pression (bar)

–

buse (mm)


–

nombre de passes

–

Diluant

–



Temps d'évaporation

–

Épaisseur de film sec

appliquer en couches minces; si besoin,
en appliquer plusieurs successivement

**Temps de séchage**

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	–	–	–	20 min	20 - 30 min

Note**Stockage :**

–

Législation COV :

Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/e : 840 g/l
Ce produit contient au max. 410 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation suffisante.

Instructions d'emploi :

Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces. Après le séchage, poncer à sec avec un papier abrasif P 180 / 240 ou à l'eau avec P 240 / 400.

Préparation support : tous les supports doivent être nettoyés au préalable avec Mipa Silikonentferner. Poncer les supports zingués avec P 220, acier avec P 120. Après le ponçage nettoyer de nouveau en utilisant Mipa Silikonentferner.

Pour revêtir les matières plastiques :

Avant la mise en peinture, il faut réchauffer les pièces à peindre à 60°C pour 60 minutes. Dégraisser soigneusement les surfaces avec Mipa Kunststoffreiniger antistatisch ou Mipa Silikonentferner. Poncer soigneusement avec MP Softpad super fine en utilisant Mipa Kunststoffreiniger antistatisch ou Mipa Silikonentferner. Nettoyer de nouveau avec Mipa Kunststoffreiniger antistatisch ou Mipa Silikonentferner. Laisser les pièces sécher complètement.

ATTENTION : Les résidus des agents de démoulages doivent être complètement enlevés ! Après l'achèvement du prétraitement susmentionné, nous recommandons de procéder à un essai de mouillage avec de l'eau. Si l'eau dégouline fortement de la surface il faut répéter le prétraitement.

A cause de types de plastique et mélanges les plus différents disponibles sur le marché, il est recommandé de vérifier au préalable la compatibilité du produit sur le support en plastique original.