Mipa EP-Grundierfiller

Fiche technique

Page 1 / 2



Emploi prévu

Mipa EP-Grundierfiller est un primaire garnissant à base de résine époxy sans chromate pour la mise en peinture économique de voitures et poids lourd. Le produit unit les caractéristiques d'un apprêt et d'un promoteur d'adhérence. Son haute protection contre la corrosion et la très bonne adhérence aux métaux non-ferreux permet de l'appliquer sur supports combinés de plusieurs matériaux. Très bon pouvoir garnissant et adhérence sur acier, aluminium, acier zingué et PRV. Résistant aux chocs et aux rayures, Mipa EP-Grundierfiller offre une haute protection anticorrosion et résistance aux intempéries ainsi que une très bonne résistance aux sollicitations chimiques et mécaniques. Recouvrable de mastic polyester après séchage forcé (30 minutes/ 60 - 80 °C) pour une épaisseur de film sec de 120 μm au maximum.

Rendement: 5,0 - 6,0 m²/l (pour 40 - 50 µm EFS)

Instructions d'emploi



Couleur

gris silex (env. RAL 7032)



Rapport de mélange

Durcisseur en poids (laque : durcisseur) en volume (laque : durcisseur)

pour le laquage partiel

Mipa EP-Härter E 10 kurz / 25 – 2 : normal



Durcisseur

pour le laquage complet

Mipa EP-Härter E 25 normal Mipa EP-Härter E 10 kurz



Vie en pot

10 h à 20 °C



Diluant

0 - 10 % Mipa EP-Verdünnung



Viscosité de pistolage

En utilisant le durcisseur Mipa EP-Härter E 25 normal, utiliser le diluant Mipa EP-Verdünnung. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de diluant lors de l'utilisation de Mipa EP-Härter E 10 kurz.

Airmix/Airless

pistolet à gravité

18 - 22 s 4 mm DIN 40 - 50 s



Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	dilution (%)
pistolet à gravité (haute pression)		1,6 - 2	1,3 - 1,8	2 - 3	0 - 10
HVLP (basse pression)		1,6 - 2	1,3 - 1,8	2 - 3	0 - 10
Airmix / Airless		100 - 120	0,23 - 0,33	1 - 2	0 - 5
au pinceau, rouleau*	_			_	0 - 5

Version: fr 0125

Mipa EP-Grundierfiller

Fiche technique







Temps d'évaporation

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

Épaisseur de film sec

15 - 20 µm (promoteur d'adhérence)

40 - 50 µm (primaire garnissant)

bis 100 µm (apprêt à poncer)



•	Temps de séchage									
	température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable				
	20 °C (E 10)	10 min	-		12 h	30 min				
	60 - 80°C (E 10)				30 min					
	20 °C (E 25)	30 min	-		12 h	1 h				
	60 - 80°C (E 25)				60 min	_				

Note

Stockage: Pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert.

Législation COV: Valeur limite de l'UE pour le produit de la catégorie B/c 540 g/l.

Ce produit contient au max. 540 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation

suffisante.

Instructions d'emploi : *Rouleaux appropriés : p. ex. rouleau à mohair, à poil, velours, Glattfilt, Rolloplan,

non approprié : rouleau mousse.

Le support doit être propre, sec et sans graisse. Préparation de support : Tous les supports doivent être nettoyés au préalable avec Mipa Silikonentferner. Il est recommandé de nettoyer les supports zingués avec une solution ammoniacale. Prétraitement : Poncer aluminium avec P 220, acier avec P 120. Après le ponçage nettoyer de nouveau soigneusement avec Mipa Silikonentferner. Pour une finition monocouche poncer à sec avec un papier abrasif P 400 ou à l'eau avec P 600. Pour une finition bicouche, il est conseillé d'utiliser le papier abrasif P 500 / 600 pour le ponçage à sec ou P 800 / 1000 pour le ponçage à l'eau. Après avoir mélangé les

deux composant attendre 15 minutes et puis procéder à l'application.