Emploi prévu

Les formules de mélange intégrées dans le Mipa Mix-System permettent de créer une multitude de couleurs à partir de teintes de base du système de mélange Mipa PUR HS pour la réparation et la peinture intégrale de véhicules. Tous les pigments utilisés sont exempts de plomb et répondent aux exigences les plus élevées en termes de résistance à la lumière et aux intempéries. Pour obtenir les meilleurs résultats de mélange il est important que les teintes de base sont bien agitées (constance du pouvoir colorant). Même un seul prélèvement d'une teinte de base insuffisamment agitée détruit irréparablement le pouvoir colorant. Avant intégrer une nouvelle boîte de teinte de base dans la machine d'agitation, mélanger bien manuellement ou à l'aide d'un secoueur, placer le couvercle mélangeur, bien fermer et laisser mélanger pendant 15 minutes dans la machine d'agitation. Toutes les teintes de base doivent être mélangées au moins deux fois par jour pendant 15 minutes.

Notre recommandation:

1. Au début du travail avant le premier prélèvement
2. Pendant / après la pause de midi avant la reprise du travail

Vérifier la teinte mélangée avant l'application par pulvérisation sur un échantillon (avec durcisseur). Comparer celui-ci avec la couleur de l'objet et nuancer la teinte, si nécessaire. Cette comparaison de teinte se fait uniquement avec une peinture appliquée au pistolet et bien séchée et à la lumière de jour (ou à l'aide d'une lampe lumière du jour). Consulter la fiche technique Mipa « PUR HS » avant la préparation et application de teintes Mipa PUR HS.

Il y a quelques abréviations dans les formules, qui signifient le suivant :

« O » signifie, que la couleur ne peut pas être contretypée à 100 % et c'est la raison pour laquelle une peinture intégrale est recommandée.

Teintes:

PUR HS T10 jaune oxyde
PUR HS T12 jaune citron
PUR HS T14 orangé jaune
PUR HS T16 jaune solide
PUR HS T20 orangé sang
PUR HS T21 orangé
PUR HS T30 rouge oxyde
PUR HS T32 rouge solide
PUR HS T38 marron
PUR HS T39 violet rouge
PUR HS T40 violet
PUR HS T54 bleu
PUR HS T62 vert
PUR HS T90 blanc plus
PUR HS T95 noir plus
PUR HS R96 noir nuanceur
PUR HS T98 super noir

Rendement : –

Instructions d'emploi

Couleur

–

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
--	--	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

--

Diluant

--

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
--	--

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	Diluant
--	--	--	--	--	--



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
--	--	--	--	--	--

Note

Stockage : Pendant au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert.

Législation COV : --

Conditions de mise en œuvre : À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une adéquate ventilation.

Instructions d'emploi : Placer le couvercle mélangeur avec bec verseur uniquement si besoin.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com