


Emploi prévu

Peinture monocouche polyuréthane-acrylique 2K avec protection active contre la corrosion, haute brillance et séchage rapide en qualité HS. Particulièrement adapté au revêtement monocouche de haute qualité de machines, châssis, composants, constructions à l'intérieur et à l'extérieur. Adhésion directe sur l'acier, les supports zingués et l'aluminium.

Instructions d'emploi**Rapport de mélange****durcisseur**PU 900-25, PU 912-XX,
PU 933-10**en poids (laque : durcisseur)**

5 : 1

en volume (laque : durcisseur)

4 : 1

PU 914-XX

8 : 1

6 : 1

PU 916-XX, A 60

10 : 1

8 : 1

**Durcisseur**

Mipa PU 900-25, PU 912-10, PU 912-25, PU 912-40, PU 933-10

Mipa PU 914-10, PU 914-25, PU 914-40

Mipa PU 916-10, PU 916-25

Mipa PUR Plus-Härter A 60

**Vie en pot**

avec durcisseur -10 env. 1,5 h à 20 °C

avec durcisseur A 60 env. 8 h à 20 °C

**Diluant**

Mipa 2K-Verdünnung V 10, V 25, V 40

**Viscosité de traitement****pistolet à gravité**

20 - 25 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

40 - 50 s 4 mm DIN

**Mode d'application****mode d'application****durcisseur****pression
(bar)****buse
(mm)****nombre de
passes****dilution**pistolet à gravité /
HVLPPU 900 / 912 /
933

2,0 - 2,5

1,2 - 1,3

2 - 4

15 - 20 %

pistolet à gravité /
HVLP

PU 914 / 916

2,0 - 2,2

1,5 - 2,0

1 - 3

5 - 10 %

Airmix / Airless
pression du matériauPU 900 / 912 /
9331,0 - 2,0
100 - 120

0,23 - 0,28

1

0 - 10 %

Airmix / Airless
pression du matériau

PU 914 / 916

1,0 - 2,0
100 - 120

0,23 - 0,28

1

0 - 5 %

pinceau, rouleau*

A 60

—

—

—

0 - 5 %

**Temps de séchage**

durcisseur	température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
-10	20 °C	10 - 15 min	2 - 3 h	12 h	—	—
-10	60 °C	—	20 min	30 - 40 min	—	—
-25	20 °C	20 min	5 - 6 h	16 h	—	—
-25	60 °C	—	30 min	45 min	—	—
-40 / A 60	20 °C	1,5 - 2 h	8 - 10 h	24 h	—	—
-40 / A 60	60 °C	—	—	1 h	—	—
PU 933-10	20 °C	1,5 - 2 h	2 - 3 h	12 h	—	—

Dureté finale après 7 - 8 jours (à 20 °C).

Note**Caractéristiques :**

base de liant : système polyuréthane-acrylique
extrait sec (% en poids) : ~ 68
extrait sec (% en volume) : ~ 50
viscosité de livraison DIN 53211 4 mm (en s) : thixotrope
densité DIN EN ISO 2811 (kg/l) : ~ 1,4
degré de brillant ISO 2813 à 60° (UB) : 80 - 90 brillant

Propriétés :

Applicable en couche épaisse
Protection anticorrosion active (phosphate de zinc)
Application électrostatique possible
Haute résistance à l'eau
Haute résistance aux UV et aux intempéries
Résistance à la chaleur :
- Exposition temporaire : 180 °C
- Exposition permanente : 150 °C
Adhérence sur acier, supports zingués et aluminium

Rendement théorique :

~ 43,3 m²/kg, 10:1 en poids avec A 60, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 53,2 m²/l, 10:1 en poids avec A 60, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 38,5 m²/kg, 5:1 en poids avec PU 900-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 44,6 m²/l, 5:1 en poids avec PU 900-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.

Stockage :

Pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non ouvert. Conditions de stockage optimales entre + 5 °C et + 25 °C, éviter l'exposition directe au soleil. D'autres conditions de stockage peuvent entraîner des propriétés indésirables du matériau.

COV :

< 420 g/l.**

Conditions de mise en œuvre : À partir de + 10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation adéquate.

Prétraitement support :

Enlever toute trace d'huile, graisse, rouille, couche d'oxyde, calamine ainsi que autres substances altérant le revêtement !

Attention : Une adhésion directe ne peut pas être présumée en raison des métaux, des alliages, des revêtements métalliques et des revêtements de conversion très différents, etc. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de vérifier l'adhérence sur le support original.

Acier :

- Réaliser un sablage au degré de soin Sa 2½, enlever les résidus de sablage et peindre la surface le plus tôt possible.
- Dérouillage manuel selon degré de soin St 3.
- Dégraisser avec Mipa WBS Reiniger ou Mipa Silikonentferner.

Supports zingués :

- Nettoyer la surface en utilisant la solution d'ammoniac Mipa Zinkreiniger.
- Sablage léger (« sweep blasting »).

Aluminium :

- Dégraisser avec Mipa 2K-Verdünnung, poncer minutieusement à l'aide d'un papier abrasif P 360/400 et nettoyer ensuite avec Mipa Silikonentferner.

Structure proposée :

Système monocouche

Acier, supports zingués, aluminium :

PU 215-80 avec une épaisseur de film sec de 60 - 100 µm.

Système bicouche

Acier, supports zingués, aluminium :

Couche de fond : ***EP 100-20 avec une épaisseur de film sec de 50 - 70 µm ou sur aluminium avec une épaisseur de film sec de 25 - 30 µm.

Couche de finition : PU 215-80 avec une épaisseur de film sec de 50 - 60 µm.

Précisions particulières :

*Approprié : p.ex. mohair, au poil, velour, rouleau Glattfilt, rolloplan, rouleau mousse.

**Ce produit présente au maximum les valeurs suivantes :

- Appliqué au pinceau/ rouleau avec le durcisseur A 60 : < 420 g/l de COV.
- Appliqué au pistolet avec le durcisseur PU 916-XX : < 420 g/l de COV.
- Appliqué au pistolet avec le durcisseur PU 900-25, PU 912-XX : < 500 g/l de COV.

***Autres Mipa primaires sont disponibles. Veuillez contacter s'il vous plaît votre consultant technique ou notre service technique.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Les données des paragraphes - Structure proposée, Caractéristiques, Rendement théorique, COV - se réfèrent à la teinte RAL 7035. Elles peuvent varier pour d'autres teintes.

Une pigmentation (p. ex. teintes pastel pour façades) particulièrement résistante aux rayons UV est disponible sur demande.

Vérifier la teinte avant l'application.

En cas d'application à l'aide d'un appareil Airmix / Airless, il est recommandé de tester au préalable l'appareil pour s'assurer de sa convenance. S'il y a micromousse ou cloquage pendant l'application avec un appareil Airmix / Airless, il est recommandé d'ajouter plus de diluant ou d'utiliser les additifs 2K-Systemzusatz PUA et PUS. De plus, l'épaisseur de couche doit être aussi basse que possible.

Mipa offre également des durcisseurs et détergents appropriés à l'application par un système de mélange et de dosage électronique pour produits bi-composant. Veuillez contacter s'il vous plaît votre consultant technique ou notre service technique.

Pour optimiser le rendu et pour réduire l'effet de cloquage lors d'application par rouleau, nous recommandons l'ajout de 5 % de Mipa 2K-Systemzusatz PUS. Ceci doit être bien mélangé à la peinture pour éviter la formation de cratère. En générale, considérez les astuces suivantes pour l'application au rouleau :

- Avant l'utilisation, rouler le rouleau sur le côté adhésif d'un ruban pour enlever les poils, les peluches, etc.
- Avant procéder à l'application, il faut bien imprégner le rouleau de peinture et le rouler sur le grille d'essorage pour éliminer l'air.
- Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou sur surfaces échauffées. Les températures ambiantes et de l'objet doivent être entre + 10 °C et + 25 °C au maximum.
- L'application doit être effectuée par temps sec : pas de pluie, de rosée ou de brouillard.
- Passer le rouleau uniformément et pas trop vite, éliminer les bulles tenaces en roulant lentement avec une faible pression de contact.
- Eviter l'application de couches trop épaisses.
- Dù au système, ce produit n'est pas approprié à l'application sur surfaces de grande taille.

Le degré de brillant peut varier en fonction du durcisseur utilisé et des conditions de mise en œuvre. Les valeurs mentionnées se réfèrent aux séries de durcisseurs : „PU 914-XX“.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation avec Mipa Nitroverdünnung.