


Emploi prévu

Couche de finition 2K acrylique très brillant en qualité HS pour revêtir des véhicules commerciaux, la carrosserie fourgon, éléments de façade ainsi que des machines et constructions fortement sollicitées.

Instructions d'emploi**Rapport de mélange****durcisseur**

PU 912-XX, PU 933-10

PU 914-XX

PU 916-XX

en poids (laque : durcisseur)

2 : 1

3 : 1

4 : 1

en volume (laque : durcisseur)

2 : 1

3 : 1

4 : 1

**Durcisseur**

Mipa PU 912-10, PU 912-25, PU 912-40, PU 933-10

Mipa PU 914-10, PU 914-25, PU 914-40

Mipa PU 916-10, PU 916-25

**Vie en pot**

avec durcisseur -10 env. 1 h à 20 °C

avec durcisseur-40 env. 8 h à 20 °C

**Diluant**

Mipa 2K-Verdünnung V 10, V 25, V 40

**Viscosité de traitement****pistolet à gravité**

20 - 25 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

25 - 30 s 4 mm DIN

**Mode d'application****mode d'application****durcisseur****pression
(bar)****buse
(mm)****nombre de
passes****dilution**

pistolet à gravité/ HVLP --

2,0 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 15 %

Airmix / Airless --

1,0 - 2,0

0,23 - 0,28

1

0 - 10 %

pression du matériau

100 - 120

**Temps de séchage****durcisseur****température
objet****hors
poussière****sec au
toucher****prêt au
montage****ponçable****recouvrable**

--

20 °C

25 - 30 min

3 - 4 h

8 - 10 h

--

--

--

60 °C

--

--

30 min

--

--

Dureté finale après 5 - 6 jours (à 20 °C).

Note**Caractéristiques :**

base de liant :	système polyuréthane-acrylique
extrait sec (% en poids) :	~ 74
extrait sec (% en volume) :	~ 60
viscosité de livraison DIN 53211 4 mm (en s) :	140 - 160
densité DIN EN ISO 2811 (kg/l) :	~ 1,2
degré de brillant ISO 2813 à 60° (UB) :	> 80 brillant

Propriétés :

Application électrostatique possible
Haute résistance à l'eau
Haute résistance aux UV et aux intempéries
Haute résistance aux solvants
Résistant aux rayures
Résistance à la chaleur :
- Exposition temporaire : 180 °C
- Exposition permanente : 150 °C

Rendement théorique :

~ 53,1 m²/kg, 4:1 en poids avec PU 916-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 60,2 m²/l, 4:1 en poids avec PU 916-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 44,9 m²/kg, 2:1 en poids avec PU 912-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.
~ 47,3 m²/l, 2:1 en poids avec PU 912-25, pour une épaisseur de film sec de 10 µm.

Stockage :

Pendant au moins 3 ans dans l'emballage d'origine non ouvert. Conditions de stockage optimales entre + 5 °C et + 25 °C, éviter l'exposition directe au soleil. D'autres conditions de stockage peuvent entraîner des propriétés indésirables du matériau.

COV :

< 200 g/l.*

Conditions de mise en œuvre : À partir de + 10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation appropriée.

Prétraitement support :

Enlever toute trace d'huile, graisse, rouille, couche d'oxyde, calamine ainsi que autres substances altérant le revêtement !

Attention : Une adhésion directe ne peut pas être présumée en raison des métaux, des alliages, des revêtements métalliques et des revêtements de conversion très différents, etc. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de vérifier l'adhérence sur le support original.

Acier :

- Réaliser un sablage au degré de soin Sa 2½, enlever les résidus de sablage et peindre la surface le plus tôt possible.
- Dérouillage manuel selon degré de soin St 3.
- Dégraisser avec Mipa WBS Reiniger ou Mipa Silikonentferner.

Supports zingués :

- Nettoyer la surface en utilisant la solution d'ammoniac Mipa Zinkreiniger.
- Sablage léger (« sweep blasting »).

Aluminium :

- Dégraisser avec Mipa 2K-Verdünnung, poncer minutieusement à l'aide d'un papier abrasif P 360/400 et nettoyer ensuite avec Mipa Silikonentferner.

Structure proposée :

Acier, supports zingués, aluminium :
Couche de fond : **EP 100-20 avec une épaisseur de film sec de 50 - 70 µm ou avec une épaisseur de film sec de 25 - 30 µm sur aluminium.
Couche de finition : PU 262-90 avec une épaisseur de film sec de 50 - 60 µm.

Précisions particulières :

*Ce produit présente au maximum les valeurs suivantes :
- Appliqué au pistolet avec 2K-PU-Härter PU 916-XX : < 420 g/l de COV.
- Appliqué au pistolet avec 2K-PU-Härter PU 914-XX : < 420 g/l de COV.

**Autres Mipa primaires sont disponibles. Veuillez contacter s'il vous plaît votre consultant technique ou notre service technique.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Les données des paragraphes - Structure proposée, Caractéristiques, Rendement théorique, COV - se réfèrent à la teinte RAL 7035. Elles peuvent varier pour d'autres teintes.

Une pigmentation (p. ex. teintes pastel pour façades) particulièrement résistante aux rayons UV est disponible sur demande.

Vérifier la teinte avant l'application.

En cas d'application à l'aide d'un appareil Airmix / Airless, il est recommandé de tester au préalable l'appareil pour s'assurer de sa convenance. S'il y a micromousse ou cloquage pendant l'application avec un appareil Airmix / Airless, il est recommandé d'ajouter plus de diluant ou d'utiliser les additifs 2K-Systemzusatz PUA et PUS. De plus, l'épaisseur de couche doit être aussi basse que possible.

Mipa offre également des durcisseurs et détergents appropriés à l'application par un système de mélange et de dosage électronique pour produits bi-composant. Veuillez contacter s'il vous plaît votre consultant technique ou notre service technique.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils tout de suite après l'utilisation avec Mipa Nitroverdünnung.