

Emploi prévu

Mipa PU 420 est un mastic d'étanchéité monocomposant pour étancher de manière permanente des jointures, soudures, rainures et superpositions. Facilement applicable au pinceau. Adhérence au métal, aux tôles zinguées, aux primaires et peintures anciennes. A élasticité durable. Idéal pour étancher les soudures et autres jointures de véhicules et machines. Pour l'étanchement de becquets avant et arrière ainsi que de soudures dans le coffre, l'habitacle, le passage de roue, etc.

Propriétés :

excellente adhérence
applicable au pinceau
à élasticité durable
recouvrable de systèmes de peinture mono- ou bi-composant
bonne stabilité verticale
résistant à l'eau, à l'huile, aux acides et bases faibles


Spécifications :

extrait sec : 61-63 %
poids spécifique : env. 1,22 g/cm³
consistance : pâteux
temps de formation de peau : 30 - 60 min à 20 °C / 65 % d'humidité relative
durcissement : env. 24-48 heures (20° C/ 65 % d'humidité relative)
résistance à la température: -25 °C jusqu'à + 80 °C

Rendement : –

Instructions d'emploi**Couleur**

gris

**Rapport de mélange****Durcisseur**

–

en poids (laque : durcisseur)

–

en volume (laque : durcisseur)

–

**Durcisseur
pour le laquage complet**

–

pour le laquage partiel


–

**Vie en pot**

–

**Diluant**

–

**Viscosité de pistolage
pistolet à gravité**

–


Airmix/Airless

–



Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	Diluant
au pinceau	—	—	—	—	—



Temps d'évaporation

—

Épaisseur de film sec

—



Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
—	—	—	—	—	—

Note

Stockage : pendant au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/c : 540 g/l
Ce produit contient au max. 400g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +5 °C jusqu'au max. +35 °C

Instructions d'emploi : Supports appropriés : acier, surfaces métalliques zinguées, couches de fond et surfaces peintes. Prétraitement du support : Le support doit être solide, sec, propre et exempt de rouille, poussière, graisse, huile et d'autres salissures. Appliquer au préalable un promoteur d'adhérence sur surfaces difficiles et effectuer des tests d'adhérence. Vérifier l'adhérence et les résistances demandées par application sur un objet test. Eviter les poches d'air lors d'application au pinceau. Après 30 minutes de séchage, il est possible de recouvrir ce produit d'une couche de peinture 1K ou 2K. Mais il est recommandé de le laisser sécher pendant une nuit avant l'application d'une peinture 2K. Mipa PU 420 peut être appliqué en cordon fin ou même sur une surface plus large.