

Emploi prévu

Mipa P 20 est une résine pour la stratification qui durci rapidement avec le durcisseur à base de peroxyde de benzoyle. En combinaison avec un tissu de verre, feutre en fibre de verre ou avec des fibres de verre non-tissées, le produit offre un système très performant pour la réparation de gros trous dans les pièces en PRV et dans la carrosserie. Mipa P 20 est également disponible en set (Mipa P 20 Reparatur-Set) avec le tissu de verre, un pinceau et un petit godet pour préparer le mélange. Mipa P 20 et Mipa P 20 Reparatur-Set se prêtent parfaitement pour réparer les trous les plus grands dans la carrosserie. Grâce à la bonne adhérence sur fer et PRV le produit peut être appliqué universellement. C'est la raison pour laquelle Mipa P 20 est utilisé également comme matériau composant ces deux matériaux différents, par ex. pour la fixation d'élargisseurs d'aile ou autres pièces de tuning. Toutes modifications ou transformations d'un véhicule sont soumises à une autorisation préalable! Ce produit convient également à l'application sur bois.

Rendement: --

Instructions d'emploi



Couleur

--



Rapport de mélange

Durcisseur en poids (laque : durcisseur) en volume (laque : durcisseur)

Mipa Härter P 100 : 1 - 3 --



Durcisseur

pour le laquage complet pour le laquage partiel



Vie en pot

10 - 15 min à 20 °C (en cas d'ajout de 2 % de durcisseur)



Diluant

__



Viscosité de pistolage

pistolet à gravité Airmix/Airless



Mode d'application

Mode d'application Durcisseur pression buse nombre de dilution (bar) (mm) passes (%)

_ _ _ _ _ _



Temps d'évaporation

--

Épaisseur de film sec

--

Version: fr 1224





Temps de séchage température objet hors sec au prêt au ponçable recouvrable poussière toucher montage

Note _____

Stockage: --

Législation COV: Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/b : 250 g/l.

Ce produit contient au max. 0g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : À partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air. Assurer une ventilation

suffisante. Les mastics de polyester ne durcissent plus à une température

inférieure à +10 °C.

Instructions d'emploi : Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces.

Enlever les couches non durcies de peinture et de primaire.

Ne pas appliquer sur les produits thermoplastiques ou acides (Reaktionsprimer).

Mélanger bien le mastic avec le durcisseur. Ne pas utiliser plus de 3 % de Härter

Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avec Mipa Silikonentferner avant chaque opération.

Dérouiller jusqu'au métal nu et poncer à sec avec un papier abrasif P 80 / 150.

Il est recommandé de commencer la stratification toute suite après le ponçage pour assurer une adhérence optimale car les surfaces en aluminium et zinc tendent à oxyder facilement.

Pour obtenir une surface lisse il est recommandé d'appliquer un mastic de finition soit Mipa P 90 ou Mipa 99 Multi-Star.

Attention : Une application à une température inférieure au point de condensation peut causer des problèmes d'adhérence.

Mipa P 20 a complètement durci après env. 60 minutes à une température ambiante de 20 °C. Le processus de durcissement peut être accélérer dans le four à 50 °C ou à l'aide d'un sécheur infrarouge.

Après le séchage, poncer à sec avec un papier abrasif P 150 / 240. Avant l'application de l'apprêt, il faut poncer toute la surface avec un papier abrasif P 240 / 360 jusqu'à ce que la surface ait un aspect mat.

Poncer le mastic uniquement à sec.

Ne pas recouvrir avant avoir isolé la surface avec les apprêts Mipa 1K ou 2K.