Emploi prévu

Mipa Rapidfiller est un primaire monocomposant qui se caractérise par son haut pouvoir garnissant, sa protection anticorrosion active et son adhérence au fer, acier, zinc et aluminium ainsi que aux supports plastiques recouvrables et utilisés habituellement dans l'industrie automobile (nous recommandons de vérifier la recouvrabilité). Appliquer uniquement sur surfaces bien dégraissées. Poncer légèrement zinc et aluminium. Ne pas appliquer sur surfaces thermoplastiques. Le produit ne peut pas être recouvert d'un apprêt polyester au pistolet. Recouvrable de toutes les peintures mono- et bi-composantes à base d'eau ou de solvant. Utilisable comme primaire ou apprêt.

Rendement : 5,0 - 7,0 m²/l

Instructions d'emploi

Couleur

beige, gris foncé (env. RAL 7011)

Rapport de mélange

Durcisseur	en poids (laque : durcisseur)	en volume (laque : durcisseur)
--	--	--

Durcisseur

pour le laquage complet	pour le laquage partiel
--	--

Vie en pot

--

Diluant

10 - 50 % Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

10 - 50 % Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

10 - 50 % Mipa Verdünnung UN / UN 21

Viscosité de pistolage

pistolet à gravité	Airmix/Airless
18 - 22 s 4 mm DIN	40 - 50 s 4 mm DIN

Mode d'application

Mode d'application	Durcisseur	pression (bar)	buse (mm)	nombre de passes	dilution (%)
pistolet à gravité (haute pression)	--	1,6 - 2	1,3 - 1,8	1 - 3	50
Airmix / Airless	--	100 - 120	0,23 - 0,33	1	10 - 20

Temps d'évaporation

5 - 8 min entre les passes

10 - 15 min avant le séchage au four

Épaisseur de film sec

10 - 50 µm

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Temps de séchage

température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
20 °C	5 - 10 min	20 - 30 min	--	40 - 50 min	40 - 50 min

Note

Stockage : au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

Législation COV : Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/c : 780 g/l
Ce produit contient au max. 709 g/l de COV.

Conditions de mise en œuvre : à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative. Assurer une ventilation adéquate.

Instructions d'emploi : Si besoin, on peut utiliser le Mipa Rapidfiller en combinaison avec le durcisseur Mipa Härter WPZ.

Le rapport de mélange est comme suit :

Mipa Rapidfiller + Mipa Härter WPZ 2:1 en volume

Ce mélange est prêt à l'emploi et il n'est plus nécessaire d'ajouter du diluant.

Vie en pot : 12 h à 20 °C

Important: En utilisant le Mipa Rapidfiller en combinaison avec le durcisseur Mipa Härter WPZ, il n'est pas possible de revêtir cette surface d'un système de peinture à base d'époxy ou de l'eau ou d'une peinture à base de polyester.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com