Mipa 2K-Klarlack-Spray inkl. Härter

Réf. : 21291 0000 / 400 ml (brillant)
Réf. : 21290 0000 / 250 ml (brillant)
Réf. : 21293 0000 / 400 ml (mat)

Fiche technique

Emploi prévu

Mipa 2K-Klarlack-Spray est un vernis transparent à 2 composants pour les peintures à 2 couches qui se caractérise par son à séchage rapide et un tendu optimal. La réticulation chimique avec le durcisseur intégré garantit une résistance élevée aux intempéries ainsi qu'aux sollicitations chimiques et mécaniques. De plus, Mipa 2K-Klarlack-Spray est résistant aux carburants !

Instructions d'emploi

Support

Mipa teintes de base à base d'eau et de solvant, anciennes couches de peinture durcies et légèrement poncées

Prétraitement / nettoyage

Voir le point « Prétraitement du support ».

Caractéristiques

Haute protection contre les UV, résistant au jaunissement et à la lumière
Excellente résistance aux intempéries et aux rayures
Excellent tendu et aspect de pulvérisation
Ajout sûr et « propre » de durcisseur
Très résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques
Résistant aux carburants

Couleur / degré de brillant

Incolore très brillant, incolore mat

Préparation

Agiter vigoureusement pendant 1 - 2 minutes avant l'utilisation !



Juste avant l'application, retirer le bouton rouge du capuchon. Tourner l'aérosol de 180 ° et placer le bouton sur la tige à la base du spray.

Placer l'aérosol toujours tête en bas sur un support stable. Appuyer sur le bouton rouge avec la paume de la main jusqu'à la butée.

Après le déclenchement, agiter le spray de nouveau vigoureusement.

Nombre de passes

Vaporiser pour tester - Distance de pulvérisation env. 20 - 30 cm
2 - 3 passes, épaisseur de film sec : 40 - 50 µm

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Temps d’évaporation

3 - 5 min entre les passes
10 - 15 min avant séchage au four

Après l’utilisation

Après l’utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et appuyer pour vider la valve afin d'éviter que le produit ne sèche dans la buse.

Temps de séchage à 20 °C

Hors poussière après env.	10 - 20 min
Sec au toucher après env.	4 - 5 h
Prêt au montage après env.	12 h
Polissable après env.	8 - 9 h (si nécessaire, ceci ne s'applique qu'au Mipa 2K-Klarlack-Spray brillant)

Conditions de mise en œuvre	A partir de +10 °C et jusqu‘à 80 % d’humidité relative de l’air. Assurer une ventilation adéquate.
Stockage	Pendant 2 ans, si le produit est conservé bien fermé dans un endroit frais et sec.
Législation COV	Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/e) : 840 g/l Ce produit contient au maximum 840 g/l de COV.
Consignes de sécurité	Voir la fiche de données de sécurité

Instructions d’emploi

Vie en pot : env. 5 - 6 h à 20 °C

Prétraitement du support :

Enlever les anciennes peintures ou couches de fond qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas stables.

Ne pas appliquer sur les supports thermoplastiques.

Anciennes couches de peintures intactes et solides, peinture d’usine :
1. Nettoyage préalable avec Mipa Silikonentferner.
2. Ensuite, poncer avec P 400 - 500.
3. Pour finir, dégraisser avec Mipa Silikonentferner.

Mipa Bases mates :
Consulter à cet effet les fiches techniques Mipa du système de bases mates !

Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et s‘appuient sur de longues années d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com