Mipa Bumper-Paint-Spray

Réf. : 21221 + numéro de teinte

Fiche technique

Emploi prévu

Mipa Bumper-Paint-Spray est un revêtement texturé de haute qualité, à séchage rapide, destiné à la peinture de pièces en plastique texturées sur lesquelles la texture d'origine doit être rétablie après des travaux de réparation et de ponçage. Par l'application de Mipa Bumper-Paint-Spray, il est également possible de donner un aspect texturé aux surfaces plastiques lisses. Convient particulièrement à l'utilisation sur des surfaces plastiques typiques comme les pare-chocs, les rétroviseurs extérieurs, les spoilers, etc. ou comme spray à effet.

Instructions d'emploi

Support

Plastiques courants dans le domaine automobile tels que ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigide

Prétraitement / nettoyage

Pour plus d'informations voir le point « Prétraitement du support ».

Caractéristiques

Excellente adhérence
Séchage rapide
Recouvrable de peintures acryliques Mipa 1K
Garantit une surface uniformément texturée
Offre une haute élasticité
Très bon pouvoir couvrant
Résistant à l'abrasion, pas de farinage

Couleur / degré de brillant

noir (0001), gris (0002) / brillant soyeux

Préparation

Agiter vigoureusement pendant 1 - 2 minutes avant l'utilisation !

Nombre de passes

Vaporiser pour tester - distance de pulvérisation env. 20 - 30 cm
2 - 3 passes, épaisseur de film sec : 40 - 50 µm



Temps d'évaporation

3 - 5 min entre les passes

Après l'utilisation

Après l'utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et appuyer pour vider la valve afin d'éviter que le produit ne sèche dans la buse.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Temps de séchage à 20 °C	
Hors poussière après env.	10 min
Sec au toucher après env.	1 - 2 h
Prêt au montage après env.	12 h

Conditions de mise en œuvre	A partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air. Assurer une ventilation adéquate.
Stockage	Pendant 2 ans, si le produit est conservé bien fermé dans un endroit frais et sec.
Législation COV	Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/e) : 840 g/l Ce produit contient au maximum 700 g/l de COV.
Consignes de sécurité	Voir la fiche de données de sécurité

Prétraitement du support :

Supports en plastique :

1. Avant la mise en peinture, il faut réchauffer les pièces à peindre à 60°C pour 60 minutes.
2. Dégraisser avec Mipa Kunststoffreiniger antistatisch ou Mipa Silikonentferner.
3. Poncer soigneusement avec MP Soft Pad superfine et en utilisant Mipa Kunststoffreiniger antistatique ou Mipa Silikonentferner.
4. Nettoyer de nouveau avec Mipa Kunststoffreiniger antistatisch ou Mipa Silikonentferner.
5. Laisser les pièces sécher complètement.
6. Recommandation pour la neutralisation des charges électrostatiques :

Souffler les surfaces avec le MP Ionisierungspistole X-ION, nettoie et neutralise en une seule opération, réduit les inclusions de poussière lors de l'application de la peinture. De plus, cette étape prévient une mauvaise orientation des pigments lors de l'application d'une base mate métallisée ou à effet.

ATTENTION : Les résidus des agents de démoulages doivent être complètement enlevés !

Après ce prétraitement susmentionné, nous recommandons de procéder à un essai de mouillage avec de l'eau. Si l'eau dégouline fortement de la surface il faut recommencer le prétraitement.

En raison du grand nombre de types de plastique et de leurs mélanges disponibles sur le marché, il est indispensable de tester le produit au préalable sur les pièces en plastique d'origine.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com