

Emploi prévu

Mipa Spot-Sealer-Spray a été spécialement développé pour les petites zones poncées à nu dans les réparations Spot-Repair. Cette couche de fond monocomposant transparent appliquée en couche mince se caractérise par son rendu très lisse et le faible overspray ce qui ne nécessite pas de ponçage intermédiaire. Mipa Spot-Sealer-Spray peut être recouvert directement mouillé sur mouillé de base mates. Ce primaire adhère parfaitement au fer, à l'acier, au zinc et à l'aluminium et offre une très haute protection contre la corrosion malgré sa faible épaisseur de film sec. Ce produit se prête parfaitement aux cas où on découvre des zones poncées à nu sur les surfaces à peindre immédiatement avant l'application de la couche de finition, car elles peuvent être scellées avec une fine couche de Mipa Spot-Sealer-Spray pour les protéger contre la corrosion.

Instructions d'emploi



Supports

Fer, acier, zinc et aluminium

Prétraitement / Nettoyage


Nettoyer préalablement avec Mipa Silikonentferner.

Caractéristiques

Rapidement recouvrable
Ne nécessite pas de ponçage intermédiaire
Couche mince, transparent
Haute protection contre la corrosion
Excellente adhérence
Recouvrable de tous les systèmes de peinture de finition courants mono- et bi-composant à base de solvant et d'eau
Très faible brouillard de peinture et d'overspray dans la zone de transition

Couleur / degré de brillant

Gris transparent




Préparation

Agiter vigoureusement pendant 1 - 2 min avant utilisation !



Application

Vaporiser pour tester - Distance de pulvérisation env. 20 - 30 cm
1 passe, épaisseur de film sec 3 - 5 µm, ne pas appliquer de manière couvrante !




Temps d'évaporation

10 - 15 min avant l'application de la couche de finition



Après utilisation

Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas, afin d'éviter le séchage de la peinture dans la tête de buse.



Temps de séchage à 20 °C

Recouvrable après env. 10 - 15 min

Conditions de mise en œuvre

A partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air. Assurer une ventilation adéquate.

Stockage

Pendant 2 ans, si le produit est conservé bien fermé dans un endroit frais et sec.

Législation COV

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/e) : 840 g/l
Ce produit contient au maximum 716 g/l de COV.

Consignes de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité

Instructions d'emploi

Ne pas recouvrir de matériaux en polyester.

Prétraitement du support :

Le support doit être propre et sec. Enlever toute trace d'huile, de graisse, de rouille, de couche d'oxyde, de calamine ainsi que toute autre substance altérant le revêtement !

Zones poncée à nu :

1. Nettoyer préalablement avec Mipa Silikonentferner.
2. Appliquer une couche mince tendue de Mipa Spot-Sealer-Spray.
3. Recouvrir après 10 - 15 min de temps d'évaporation à 20 °C.

Si nécessaire, un léger ponçage intermédiaire peut encore être effectué à l'aide de MP Softpad Superfine.