

Uso previsto


Mipa WBC-Additiv ETR è un componente del sistema Mipa WBC. L'aggiunta dell'additivo Mipa WBC-Additiv ETR riduce i tempi di essiccazione della vernice di base Mipa WBC 2 Schicht Basislack, poiché può essere verniciata bagnato su bagnato e senza tempi di appassimento intermedi. Ciò si traduce anche in un risparmio di materiale. Ciò significa che si possono ottenere notevoli risparmi eliminando i costi di riscaldamento di un sistema di appassimento automatico, ad esempio. Allo stesso tempo, i tempi di ciclo sono più rapidi, in quanto la cabina di verniciatura può essere liberata più velocemente per i lavori di verniciatura.

Rapporto di miscelazione: Mipa WBC 2-Schicht-Basislack + 15 - 20 % Mipa WBC-Additiv ETR

Resa: –

Istruzioni di applicazione**Colore**

–

**Rapporto di miscela****Catalizzatore**

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

–

–

–

**Catalizzatore****per le verniciature totali****per le verniciature parziali**

–

–


**Pot life**

–

**Diluente**

Pronto all'uso dopo l'aggiunta di 15 - 20 % Mipa WBC-Additiv ETR

Non è necessaria un'ulteriore diluizione

**Viscosità di applicazione****pistola a gravità****Airmix/Airless**

–

–

**Modo di applicazione****Modo di applicazione****Catalizzatore****pressione**
(bar)**ugello**
(mm)**numero**
mani**diluizione**
(%)

Tazza di flusso
(tecnologia ad alta pr.)

–

–

–

–

–

HVLP (Tecnologia a
bassa pressione)

–

–

–

–

–

HVLP / Pressione
interna dell'ugello


–

–

–

–

–

**Tempo di evaporazione**

Senza tempo di ventilazione tra i cicli di spruzz.

Spessore di film secco

—

**Tempo di essiccazione****temperatura
oggetto****fuori polvere****secco al
tatto****pronto al
montaggio****carteg-
giabile****sovraverni-
ciabile**

20 °C

—

—

—

—

—

Nota**Stoccaggio:** —**Direttiva COV:** —**Condizioni per l'applicazione:** A partire da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Assicurare una quantità sufficiente di aria di alimentazione e di scarico.**Istruzioni di applicazione:** Il valore VOC aumenta con l'aggiunta di Mipa WBC Additive ETR.

Applicazione Mipa WBC 2 mani + 15-20 % Mipa WBC Additivo ETR:

Pressione di spruzzo: 2,0 bar

La tissotropia aumenta la stabilità.

Applicare 2-3 passate a spruzzo chiuse fino a ottenere l'opacità desiderata, quindi applicare 1 passata a goccia a pressione costante nello strato bagnato.

Controllare la tonalità del colore prima dell'applicazione. L'aggiunta di Mipa WBC Additive ETR modifica la tonalità del colore. Per questo motivo, l'aggiunta è consigliata solo per mani complete o nuove.

L'aggiunta di Mipa WBC-Additiv ETR aumenta la viscosità dello spruzzo.